



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 198018

AZZURRO VITA

Peinture mono-composant pour piscine prête à l'emploi

CARACTERISTIQUE

AZZURRO VITA est une peinture mono composant prête à l'emploi, semi opaque, de couleur bleu, séchage rapide, à base de caoutchouc chloré pur, résistante au contact avec l'eau froide et / ou chaude, doux et / ou marin et tolérant bien le chlore sans blanchiment. Grâce à sa composition chimique, il peut être appliqué à l'intérieur sans utiliser de masque, Bien qu'une bonne ventilation des chambres soit conseillée de toute façon. Il a également une bonne élasticité et adhérence aux supports.

CHAMP D'EMPLOI

AZZURRO VITA convient comme revêtement de piscine, réservoirs et citernes en béton armé qui ne doivent pas contenir d'eau potable.

PREPARATION DU SUPPORT

Pour les nouvelles surfaces en ciment, assurez-vous qu'elles sont parfaitement secs avec au moins 30 jours d'assaisonnement. Ensuite, saupoudrer soigneusement toute la zone à traiter.

Appliquer directement **AZZURRO VITA** tel que fourni.

Dans le cas où ces procédures ne sont pas respectées, un phénomène indésirable tel que le filament pourrait se produire (effet de barbe à papa) et des cloques possibles (formation de bulles d'air) ou détachement. Pour les surfaces cimentaires déjà peintes ou préalablement traitées, au lieu de cela, il est nécessaire de poncer soigneusement et d'effectuer un dépoussiérage ultérieur des supports. Ensuite, appliquez le primaire à forte pénétration **VIDUEST** uniformément.

MODE D'APPLICATION

Après avoir mélangé le produit, appliquer soigneusement **AZZURRO VITA** en trois couches, intercalés au moins 24 heures l'une de l'autre, avec une brosse ou un rouleau, éviter d'opérer sous la lumière directe du soleil et / ou en tout cas avec des surfaces chaudes. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec **DILUENTE 200.600**.

AVERTISSEMENT

- utiliser **AZZURRO VITA** tel quel sans l'ajout de matériaux étrangers.
- Ne pas appliquer avec une température inférieure à 5° C est supérieure à 30° C.
- Eviter l'application sous soleil battant, vent fort, menace de pluie, pluie ou simplement sur des supports chauds.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative inférieure à 35% et supérieure à 85%.
- **AZZURRO VITA** doit être appliqué sur un support parfaitement sec et assaisonné.
- Il n'est pas adapté pour les réservoirs d'eau potable.
- Avant de remplir le réservoir, attendez, après application de la dernière couche, au moins 10 jours pour un séchage complet.
- Pour l'application, nous recommandons une main d'oeuvre spécialisée.
- Seulement si nécessaire pour obtenir une meilleure ouvrabilité, il est conseillé de mélanger **AZZURRO VITA** avec le **DILUENTE 200.600**, dosage d'environ 8% à 10%.

REV. 165017

SPECIFICATIONS

Application d'une peinture mono composant prête à l'emploi, semi-mat, de couleur bleu clair, à séchage rapide, à base de caoutchouc chloré pur, résistant au contact avec l'eau froide et / ou chaude, doux et / ou de la mer et de tolérer bien le chlore sans blanchiment, idéal comme revêtement de piscine, réservoirs et citernes en béton armé qui ne doivent pas contenir d'eau potable, à appliquer avec une brosse ou un rouleau, ayant un rendement de 0,18 / 0,21 kg par m² pour trois couches, type **AZZURRO VITA BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

COMPOSITION	revêtement à base de caoutchouc chloré pur
POIDS SPECIFIQUE	1,100 - 1,164 kg / lt
EXTRAIT SEC	en poids 51% ± 1; en volume 35% ± 1
ESSAI VISCOSITÉ TASSE FORD N°4 à 20°C	190 ÷ 200 secondes
COULEUR	bleu
INFLAMMABILITÉ	21 – 55 °C
SYSTÈME D'APPLICATION	rouleau, brosse
ÉPAISSEUR TOTALE DU FILM SEC Hp>98	60 microns
RENDEMENT THÉORIQUE PAR COUCHE	0,06 / 0,07 kg par m ² par couche
RENDEMENT THEORIQUE DE L'ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE	0,18 / 0,21 kg par m ² par trois couches
SECHAGE TACTIQUE	15 – 30 minutes
SECHAGE PROFOND	6 heures
SURCOUCHAGE	min. 24 heures / max. non défini
ASPECT DU FILM SECHE @ 85°C	à partir de ≥ 30 ≥ 10 brillant(semi-opaque)
RÉSISTANCE AU CHLORE	excellent
RÉSISTANCE À L'ALCOOL	faible
RESISTANCE AU DÉTERGENT	excellent
FLEXIBILITE	excellent
CONDITIONNEMENT	Seau de 6 kg
STOCKAGE	18 mois si conservé dans un endroit frais et sec et dans les emballages bien fermés, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité.
PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	Voir la fiche de données de sécurité

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.