



L'ART DE LA MÉTHODE CLASSIQUE

REV. 268018

CALCITE FIORE

Peinture minérale respirante à base de chaux grasse

CARACTERISTIQUE

Peinture minérale, respirante, écologique, à base de chaux grasse et de poudre de marbre, de haut prestige, avec un effet lisse mate, pour intérieur et extérieur. Elle a été conçue pour faire revivre et renouveler les expériences esthétiques du passé avec les mêmes effets de couleur; c'est donc la finition idéale dans les interventions de restauration dans les centres historiques. Elle possède une formulation purement naturelle, c'est un produit ignifuge, désinfectant, avec une bonne résistance aux intempéries, aux moisissures et aux bactéries.

CHAMP D'EMPLOI

Elle peut être appliquée sur nos enduits de lissage et nos enduits à base de chaux en poudre ou en pâte " **BIO CALCITE** " et " **INTONACO E COLORE** " (les murs transpirent).

PREPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le support est propre et exempt de poussière, de peintures, d'huiles, de graisses, de parties en flocons et de couches de substances de séparation.

Le support doit être régulier et absorbant.

Mouiller le substrat avec de l'eau et, si des substrats très absorbants, il est nécessaire de mouiller le support même la nuit avant l'application

Tous les supports doivent être préalablement traités avec notre **CALCITE FONDO**, au moins 10 heures avant l'application de notre **CALCITE FIORE**.

MODE D'APPLICATION

CALCITE FIORE peut être appliqué au pinceau, rouleau ou pulvérisation en deux couches, intercallées de 6 à 8 heures, après dilution de chaque seau de 14 litres avec 4.5 litres d'eau propre..

AVERTISSEMENT

- **CALCITE FIORE** peut être appliquée à une température comprise entre 5 ° C et 35 ° C
- Ne pas appliquer en plein soleil, vent fort, menace de pluie ou pluie.
- Ne pas appliquer sur des surfaces gelées ou décongelées.
- Collectez le matériel dans un seul lot.
- L'aspect chromatique varie avec l'absorption du support et les conditions environnementales; il n'est donc pas recommandé d'appliquer le produit à des moments différents.

REV. 268018

PRESCRIPTIONS

Application de peinture minérale transpirante à base de chaux grasse, poudre de marbre, pigments inorganiques résistants aux U.V, additifs spécifiques, pour intérieur et extérieur, de haut prestige, avec un effet lisse mat, à diluer avec seulement de l'eau propre, sur des supports finis à la fois avec enduit de lissage et enduit à base de chaux ou produits minéraux prémélangés, blanc ou coloré, à appliquer au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur en deux couches, après l'application du **CALCITE FONDO BUFFA**, ayant un rendement de 0,25 / 0,30 lt par m² pour deux couches, type **CALCITE FIORE BUFFA**.

DONNÉES TECHNIQUES

MASSE VOLUMIQUE DE LA PATE	1,4 kg / lt
pH	12
COEFFICIENT DE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	$\mu < 60$
SEC AU TOUCHER	1 - 4 ore
SEC EN PROFONDEUR	36 heures

ces temps, calculés à 22 ° C, sont allongés par les basses températures et réduits par la chaleur.

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

ASPECT	pate
COULEUR	blanc ou coloré
EMBALLAGE	seaux 4/14 lt
RENDEMENT	0,25 / 0,30 lt x m ² x deux couches
STOCKAGE	12 mois si Conservé dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la chaleur et dans un emballage non ouvert.

ATTENTION

Les informations, les prescriptions et les indications ci-dessus sont le résultat de nos meilleures connaissances techniques et applicatives; néanmoins, ils doivent être considérés à titre purement indicatif. Par conséquent, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier, sous sa pleine responsabilité, la compatibilité des produits avec l'utilisation prévue, car il n'est pas possible d'intervenir directement sur les conditions des lieux de travail et les méthodes d'exécution des travaux. À cet égard, nous recommandons un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit à l'utilisation prévue.