



L'ART DE LA MÉTHODE CLASSIQUE

REV. 019018

CALCITE TONACHINO CLASSICO

Tonachino minéral prémélangé, décoratif, moyen-fin, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3,5

CARACTERISITIQUE

CALCITE TONACHINO CLASSICO est un tonachino minéral prémélangé, de couleur noisette, décoratif avec un effet esthétique de grain moyen-fin, hautement respirant, écologique, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1 et d'agrégats sélectionnés. Il convient à la fois pour l'intérieur et l'extérieur et est idéal pour les travaux de restauration, lorsque des matériaux naturels et de qualité sont requis

CHAMP D'EMPLOI

CALCITE TONACHINO CLASSICO est un matériau précieux, idéal pour les villas et les édifices d'intérêt historique et architectural, avec un effet esthétique décoratif moyen-fin. Il devrait être utilisé sur des substrats tels que les plâtres traditionnels ou pré-mélangés et spécialement sur notre propre **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO**, etc..

Il répond aux exigences des surintendances du patrimoine culturel et environnemental.

PREPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le fond est propre et exempt de poussières, de peintures, d'huiles, de graisses, de parties écaillées et de couches de substances séparatrices. Toutes les bavures et / ou imperfections de l'arrière-plan seront supprimées et égalisées avant l'application. Humidifiez le support avant l'application.

MODE D'APPLICATION

Afin d'obtenir une pâte qui garantit un travail parfaitement réussi, il est nécessaire que l'eau de gâchage soit propre et qu'il y ait un rapport Eau / Poudre approprié qui permet

d'avoir un mélange fluide, homogène et sans grumeaux. Pour mélanger avec un agitateur électrique à basse vitesse ou avec une bétonnière, ajouter environ 6,0 litres d'eau propre à chaque sac de 25 kg.

Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 minutes. Laisser reposer la pâte environ 10 minutes avant de l'appliquer. Procéder ensuite avec une truelle en acier inoxydable lisse en deux couches: la première à raser et, après environ 30 minutes, procéder à la seconde; terminer avec un flotteur d'éponge. Si vous souhaitez peindre, utilisez de préférence des produits de la ligne **BIO CALCITE** ou des peintures transpirantes appropriées.

AVERTISSEMENT

- Le **CALCITE TONACHINO CLASSICO** doit être utilisé tel quel, sans ajout de matières étrangères.
- Nous recommandons d'utiliser une main-d'œuvre qualifiée.
- Le temps d'application varie en fonction de la température et dans tous les cas, le **CALCITE TONACHINO CLASSICO** doit être appliqué dans l'heure qui suit le malaxage.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C.
- Éviter l'application par vent fort, lumière directe du soleil, pluie ou menace pluie.
- Ne pas appliquer la deuxième couche lorsque la première couche est déjà sèche.
- En cas d'application externe, il est conseillé de protéger avec du PEG 600, ou avec des peintures de la ligne BIOCalcite, dans tous les cas, des peintures respirantes appropriées.
- L'application sur le plâtre n'est pas recommandée.

REV. 019018

SPECIFICATIONS

Application de tonachino minéral prémélangé, de couleur noisette, décoratif à aspect antique de grain moyen-fin, hautement respirant, écologique, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 3.5 conforme à la norme EN 459-1 et de granulats sélectionnés, convenant aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et idéal pour les opérations de restauration lorsque des matériaux naturels et de qualité sont requis, à appliquer en deux couches avec une taloche en acier inoxydable lisse sur des plâtres traditionnels ou prémélangés et en particulier sur **CALCITE INTONACO BUFFA**, **CALCITE INTONACO FIBRORINFORZATO BUFFA**, etc. avec une consommation moyenne de 3,2 / 3,6 kg par m² pour deux couches, type **CALCITE TONACHINO CLASSICO BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	poudre
COULEUR	noisette
GRANULOMETRIE	max 0,6 mm
COMPOSITION	- chaux hydraulique naturelle NHL 3,5 - agrégats sélectionnés
EAU DE GACHAGE	24 %
TEMPS D'OUVERTURE	1 heure environ
RENDEMENT	3,2 / 3,6 kg par m ² par deux couches
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 KG
STOCKAGE	12 mois si conservé dans un emballage fermé, protégé des sources de gel, d'humidité et de chaleur
TOXICITE	non toxique évitant le contact direct avec la peau et les yeux; si nécessaire, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin

Ces temps, calculés à 22 ° C, sont allongés par de basses températures et réduits par la chaleur

ATTENTION

Les informations, les prescriptions et les indications ci-dessus sont le résultat de nos meilleures connaissances techniques et applicatives; néanmoins, ils doivent être considérés comme purement indicatifs. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier, en assumant l'entière responsabilité, la compatibilité des produits avec l'usage prévu, puisqu'il n'est pas possible d'intervenir directement sur les conditions des chantiers et les modalités d'exécution des travaux. À cet égard, nous recommandons un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.