



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE  
CERTIFIEE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV.069015

### **COLORFILL 2-12**

Mastic étanche CG2 pour joints de 2 à 12 mm

#### **CARACTERISTIQUES**

**COLORFILL 2-12** est un mastic professionnel, cimenté, d'une granulométrie super fine, à base de liants hydrauliques, inertes sélectionnés, additifs spécifiques, polymères synthétiques modifiés et hydrophobes.

Le **COLORFILL 2-12** mélangé avec de l'eau devient une pâte semi fluide qui durci une fois appliquée sur joint sans subir de retrait ni attaque de moisissures, champignons ou bactéries.

Possède en plus de l'imperméabilité une résistance mécanique élevée. Conforme la norme **EN13888**.

#### **CHAMPS D'EMPLOI**

Le **COLORFILL 2-12** indiqué comme mastic pour joint à la fois des revêtements et des pavements, à l'intérieur ou à l'extérieur, des carreaux céramiques, mosaïque vitreux, pierres naturelles, etc., Jusqu'à une largeur de 2 à 12mm.

#### **PREPARATION DU SUPPORT**

Avant application du mastic **COLORFILL 2-12** le joint doit être propre, nettoyé en profondeur et exempt de poussière, huile, graisse, etc..

#### **MODALITE D'APPLICATION**

Mélangez un sac de **COLORFILL 2-12** de 5 kg avec 1 litre d'eau propre, utilisez un mélangeur électrique à basse vitesse.

La pâte obtenue doit être homogène et sans grumeaux. Il est conseillé d'utiliser la pâte après l'avoir laissée reposée environ 10mm. Si on désire de meilleures caractéristiques d'adhérence aux supports, élasticité et imperméabilité; mélangez un sac de 5kg de **COLORFILL 2-12** avec 1lt de **FILL PLUS**; le mélange obtenu est particulièrement adapté pour piscine, terrasses, balcons, cuisines, salles de bain, etc..

La pâte de **COLORFILL 2-12** s'applique avec une spatule en caoutchouc, à étendre de manière à faire pénétrer la pâte dans le joint.

Dès que le **COLORFILL 2-12** commence la phase de durcissement, nettoyer les joints à l'aide d'une éponge légèrement humide. Après quelques minutes, finir le nettoyage avec un chiffon sec.

A compléter le nettoyage des joints en éliminant les éventuelles traces de **COLORFILL 2-12** avec le détergeant acide **VITA NET**.

#### **AVERTISSEMENT**

- Ne pas appliquer le **COLORFILL 2-12** sur un revêtement qui présente des micro porosités difficilement nettoyables.
- Ne pas appliquer le **COLORFILL 2-12** avec une température inférieure à +5°C et supérieurs à +30°C.
- Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, vent fort, menace de pluie ou pluie.
- Pour le mélange, utiliser uniquement de l'eau propre.

# FICHE TECHNIQUE

REV.069015



## SPECIFICATIONS DU PRODUIT

Pose, à l'intérieur ou à l'extérieur, du **mastic** professionnel, cimenté, de granulométrie superfine, à base de liants hydrauliques, sélectionnés inertes, additifs spécifiques polymères synthétiques modifiés et hydrophobes. Indiqué pour masticage des joints en carreaux céramiques, mosaïques vitreux, pierres naturelles, etc. jusqu'à une largeur de 4mm, de couleur blanche ou colorée, à mélanger uniquement avec de l'eau ou avec **FILL PLUS BUFFA**; approprié même pour piscine, terrasses, balcons, salles de bain, cuisine, etc.. Le rendement est en fonction de l'utilisation, à appliquer avec une spatule en caoutchouc. Conforme à la norme **EN13888 Classe C62**, type **COLORFILL 2-12 BUFFA**.

## DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	poudre
COULEUR	blanc ou coloré
P/S APP	2 kg/litre
EAU DE GACHACHE	24,00%
CONSISTANCE	semi fluide – plastique
PH	11,5
POT LIFE	1 heure
CIRCULATION	24 heures
DURCISSEMENT	14 jours
CONDITIONNEMENT	boite de 5 kg * 4. sac de 20 kg
RENDEMENT	Voir table de consommation
STOCKAGE	12 mois à conserver dans un endroit sec et frais. Loin de source de chaleur, gel, humidité.

## MESURE A L'ETAT DUR

RESISTANCE A LA COMPRESSION	40 ~ 50 N / mm <sup>2</sup>
RESISTANCE A LA FLEXION	8 N / mm <sup>2</sup>

## SYSTEME DE POSE

COUCHE ADHESIVE MINCE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 ~ 6 heures (mur)</li><li>• 30 heures (plancher)</li></ul>
COUCHE ADHESIVE MOYENNE	30 heures (murs et plancher)
POSE TRADITIONNELLE	après 14 jours

## CONSOMMATION

	EPAISSEUR	JOINT	CONSOMMATION
MOSAICO VITROSO 2 X 2	4 mm	7 mm	1.500 kg x m <sup>2</sup>
BICUISSON 10 X 10	6 mm	8 mm	1,800 kg x m <sup>2</sup> ,
MONOCUISSON, BICUISSON			
GRES PORCELAINE	6 mm	8 mm	1,600 kg x m <sup>2</sup>
CAREAUX 10 X 20	10 mm	6 mm	1,000 kg x m <sup>2</sup>
CUIT 30 x 30	> 20 mm	20 mm	3,000 kg x m <sup>2</sup>

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.