



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 070015



DURABOND

Mortier-colle en poudre de quartz C1E pour intérieur

CARACTERISTIQUES

Le **DURABOND** est un mortier-colle Spécial en poudre de quartz, de couleur blanc ou gris à base de matières sélectionnées inertes, liants hydrauliques et additifs spécifiques.

Sa composition est indiquée pour la mise en œuvre à l'intérieur pour carreaux céramique type mono cuisson et bi cuisson sur support comme enduit traditionnelle, mortier bâtard, chapes cimentées;. **DURABOND**, on la mélangeant avec de l'eau, elle se transforme en colle maniable de haute adhérence et facile à mettre en œuvre. Son séchage n'est pas soumis à un retrait appréciable et assume une remarquable résistance. Seulement lorsqu'il est mélangé avec **DURAPLUS** est adapté pour la pose des carreaux inabsorbants. Conforme à la norme EN 12004.

DOMAINES D'APPLICATION

Le **DURABOND** est adapté pour la pose des carreaux céramiques à l'intérieur, type mono cuisson et bi cuisson, sur support comme enduit traditionnelle, mortier bâtard, chapes cimentées; aussi bien sur murs que sur planchers.

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, exempt de matière grasse et suffisamment sec. Les supports en ciment encore humides ralentissent la prise de la colle. Les supports en plâtre doivent être propres, secs, sans poussières et bien traités avec le **PRIMER GS**.

MODE D'APPLICATION

Mélangez un sac de 25 Kg de **DURABOND** avec 6,5-7 litres d'eau propre, en utilisant un malaxeur électrique à basse vitesse. La pâte du mélange obtenue doit être homogène et sans grumeaux; après 5 à 10 mn de repos, remélangez à nouveau et la pâte est prête à être utilisée pour une durée de 6 heures.

Appliquez avec spatule dentelée de mesure égale (4 – 10 mm), de manière à laisser un lit de pose pour mouiller la majeure partie des carreaux (min 65 - 80%). Le masticage des joints, après la pose des carreaux, devrait être exécuté :

MurAprès 4 - 6 heures.

PlancherAprès 24 - 30 heures. Pour joints, fin à 4 mm (très indiqué pour revêtement des murs) on utilise le **COLORFILE 0-4**; pour joints de 2 à 12 mm (indiqué aussi pour sol que pour revêtement on utilise le **COLLORFILL 2-12**; pour joints de 4 à 20mm (indiqué pour sols on utilise le **PAVIFILL 4-20**; les mastics sont disponibles en différentes couleurs.

Si on souhaite avoir des joints avec une meilleure résistance mécanique et imperméabilité, ajouter **COLORFILL** ou **PAVIFILL** avec le latex élastomère **FILL PLUS** en remplacement complet de l'eau de gâchage.

AVERTISSEMENT

- Ne pas appliquer sur mur en béton.
- Ne pas appliquer sur mur ou plancher soumis à des vibrations importantes.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en linoleum, surfaces métalliques, marbres délicats, bois ou placoplâtre.
- Ne pas appliquer sur des endroits utilisables tout de suite.
- Ne pas appliquer pour poser carreaux sur carreaux, à l'extérieur pour la pose des carreaux inabsorbants (grés, porcelaine, clinker, etc.....) sans le **DURAPLUS**.
- Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, vent fort.
- Appliquer avec une température comprise entre 5° C et 35°C.
- Ne pas ajouter des matériaux étrangers.

FICHE TECHNIQUE

REV. 070015



SPECIFICATIONS

Pose à l'intérieur, des carreaux type mono cuisson ou bi cuisson sur support comme enduit traditionnels ou pré mélangés, forme batarde, chapes en ciment traditionnelles ou pré mélangés, aussi bien pour sol que pour mur, colle spéciale en quartez en poudre composée de sélectionnées inertes, liants hydrauliques et additifs spécifiques, de couleur blanche ou grise, à mélanger seulement avec de l'eau propre, rendement 3 à 4 Kg m². Appliquer avec une spatule dentelée en acier INOX. Conforme à la norme EN 12004 classe C1E, type **DURABOND** de **BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	Poudre
COULEUR	Blanche et grise
EAU DE GACHACHE	26% environ
MASSE VOULUMIQUE APPARENTE (UEATC / CSTB 2435)	1,40 kg/dcm ³
MASSE VOULUMIQUE DU MELANGE (UNI 7121)	1,56 kg/dcm ³
TEMPS OUVERT	30 min
VIE EN POT	8h
TEMPERATURE D'APPLICATION	+5°C à 35°C
MISE EN SERVICE	7 jours
POSSIBILITE DE MARCHER DESSUS	24 à 30 heures
MASTIQUAGE DES JOINTS	4 à 6 h pour murs / 24 à 30 h pour sols
RENDEMENT	3 à 4 kg/m ²
STOCKAGE	12 mois en conditionnement fermés loin de sources de chaleur, gel ou humidité
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
TOXICITE	Irritant

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en œuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com



Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia
Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com

PROFESSIONNELS DU BATIMENT