

FICHE TECHNIQUE







SYSTÈMES INNOVANTS



REV. 033018

DURAFLEX

Mortier-colle en poudre de quartz C2TE anti-glissement pour intérieur et extérieur

CARACTERISITIQUES

Le **DURAFLEX** est un mortier-colle professionnel, de qualité supérieure, en poudre de quartz, résistant au gel, blanc ou gris, à glissement vertical nul, à base d'inertes sélectionnés en granulométrie, liants hydrauliques, additifs spécifiques et nouveaux polymères. Sa composition est particulièrement appropriée pour la pose, à l'intérieur et à l'extérieur, de la céramique de tous types quelconques et de grand format également non-absorbants tels que clinker ou grès de porcelaine. Le **DURAFLEX**, mélangé avec de l'eau, se transforme en un adhésif thixotrope de maniabilité facile, à haut pouvoir adhésif et déformabilité remarquable. Une fois sec, le **DURAFLEX** ne rétrécit pas et assure une haute résistance.

Est conforme à la norme EN 12004.

DOMAINE D'APPLICATION

Le DURAFLEX est approprié pour la pose, à l'intérieur et à l'extérieur, de la céramique de tout type (mono-cuissons et bi-cuissons, clinker, grès de porcelaine, terre cuite, etc.), également de grand format, pierre naturelle ou reconstituée, sur support comme les enduits traditionnels ou mortiers pré-mélangés, mortier bâtard, chape cimenté traditionnelle ou pré-mélangée; est approprié pour membrane cimentée comme le COPER CEM FLEX 2C, COPER MONO FLEX pour des applications dans les balcons, les terrasses, piscines, réservoirs thermiques, etc. et également pour la pose céramique sur céramique. Le DURAFLEX, pour ses caractéristiques, est particulièrement approprié pour des applications des mosaïques vitreux également de bonne qualité (à la fois sur maille ou papier), mur et le plancher.

PREPARATION DU SUPPORT

Le substrat doit être, exempt d'huile, graisse, peinture, pièces écaillées et suffisamment sec

Substrats de ciment pas bien durcis ralentissent la prise du mortiercolle. Les supports en plâtre doivent être propres, secs, exempt de poussière et toujours traités avec **PRIMER GS.**

MODE D'APPLICATION

Mélanger un sac de 25 kg de **DURAFLEX** avec $6.5 \sim 7.0$ litres d'eau propre, en utilisant un malaxeur à faible vitesse. Le mélange obtenu doit être fluide et sans grumeaux; après 5 à 10 minutes de repos, re mélangez à nouveau; la pâte est donc prête et reste utilisable pendant environ 6 heures. Le mélange est appliqué avec une spatule crantée de mesure adéquate $(4 \sim 10 \text{ mm})$ de manière à laisser un lit de pose acte de mouiller la majeur partie de l'arrière du carreau céramique (au moins $65 \sim 80\%$).

Pour carrelage très élevé, il est bon d'effectuer double couche; de même pour la pose l'extérieur (en cas d'hiver intense ou pour piscines) ou même à l'intérieur si les carreaux seront soumis à des charges importantes. Pour la pose de mosaïque vitreux de qualité, par exemple dans salles de bains, douches et cuisines, il est recommandé d'appliquer d'avance sur le support l'enduit élastomère imperméable renforcé de fibres TOP ELAST FIBRO en deux mains à l'aide d'une spatule en acier inoxydable; puis posez la mosaïque en vitre utilisant DURAFLEX blanc avec une spatule crantée en acier inoxydable.

Le masticage des joints, après la pose de planchers ou des revêtements, est enfin terminé:

Mur	après	4 ~	6 he	ures
Sol	après	24 ~	- 30	heur

Pour les joints jusqu'à 4 mm (très approprié pour revêtements muraux) il faut utiliser COLORFILL 0/4; Pour les joints de 2 à 12 mm (Convient à la fois pour les planchers et les murs) devez utiliser COLORFILL 2/12; Pour les joints de 4 à 20 mm (indiqué en particulier pour sols) doit être utilisé le PAVIFILL 4/20; les mastics sont disponibles en différentes couleurs. Si vous souhaitez joints avec une plus grande résistance mécanique et imperméabilité mélangez COLORFILL ou PAVIFILL avec

le latex élastomère FILL PLUS en remplacement total d'eau de gâchage.

AVERTISSEMENT

- Ne pas appliquer sur des murs en béton soumis à des forts retraits.
- Ne pas utiliser sur les murs ou les planchers soumis à de forts mouvements ou vibrations.
- Ne pas utiliser sur des supports à base d'anhydrite.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en linoléum, surfaces métal, marbre délicate, ou en bois.
- Ne pas utiliser pour une pose qui nécessite une épaisseur d'adhésif plus de 10 mm.
- Appliquer à des températures comprises entre 5 et 35 ° C.
- Ne pas appliquer en soleil bâtant, vent fort, menace de pluie ou pluie.
- Pour les applications de mosaïques vitreuses de qualité, utiliser comme mastic de jointoiement COLORFILL0/4 avec FILL PLUS.
- Pour la pose des mosaïques, vous devez d'abord appliquer une couche mince du produit blanc et après séchage, procéder à la pose des mosaïques.
- Ne pas utiliser pour marbres délicats.

FICHE TECHNIQUE

REV. 033018



SPECIFICATIONS

Pose à l'intérieur et à l'extérieur, de céramique de tout type (bi-cuissons, mono-cuissons, clinker, grès porcelaine, terre cuite, etc.), également de grande taille, pierre naturelle ou reconstituée, sur support comme enduits traditionnels ou mortiers pré-mélangés, mortier bâtard, chape cimentée traditionnelle ou pré-mélangée; est approprié pour membrane ciment comme le **COPER CEM FLEX COVER 2C, COPER MONO FLEX** pour des applications dans les balcons, les terrasses, piscines, thermes, est un mortier-colle professionnel, de qualité supérieure, en poudre de quartz, résistant au gel, blanc ou gris, anti- glissement, également pour la pose verticale, à base de inertes sélectionnés en granulométrie, liants hydrauliques, d'additifs spéciaux et nouveaux polymères, adapté aussi pour la pose de céramique sur la céramique, à mélanger seulement avec de l'eau, ayant un rendement égal à 3/4 kg x m², à appliquer avec une spatule crantée en acier inoxydable, est conforme à la norme **EN 12004 Classe C2TE**, type de **DURAFLEX BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	poudre
COULEUR	blanc et gris
DENSITÉ APPARENTE	1,40 +/- 0,05 kg / lt
COMPOSITION	silicate – carbonate cristallin
GRANULOMETRIE MAX	600 μm
STOCKAGE	12 mois si stockés dans des emballages
	fermés, loin des sources d'humidité, du gel
	et de la chaleur
EAU DE GÂCHAGE	7 lt / 1 sac25 kg
POIDS SPECIFIQUE DU MELANGE	1,55 +/- 0,05 kg / lt
DURÉE DE VIE DE LA PÂTE (pot life)	<u>></u> 8 h
TEMPÉRATURE LIMITE DE L'APPLICATION	+ 5°C a + 35°C
EPAISSEUR MAX RÉALISABLE	<u><</u> 10 mm
TEMPS OUVERT	≥ 30 min
AJUSTABILITE	≥ 30 min
GLISSEMENT VERTICAL	<u>≤</u> 0,5 mm
POTENTIEL PIETON	24 h
MASTICAGE DES JOINTS	8h a mur / 24h a
MISE EN SERVICE	7 gg
RENDEMENT	$3/4 \text{ kg x m}^2$

PERMORMANCE FINALE

ADHÉSION APRES IMMERSION EN EAU (EN1348)	≥ 1N / mm²
ADHÉSION APRES CYCLES GEL-DEGEL (EN1348)	≥ 1N / mm²
ADHESION APRES ACTION DE LA CHALEUR (EN1348)	\geq 1N / mm ²
TEMPÉRATURE	- 40°C a + 80°C
CONFORMITÉ (EN12004)	C2TE

Les tests effectués à + 23 ° C de température, d'humidité relative de 50% et en l'absence de ventilation. Peuvent varier selon les conditions spécifiques du chantier: température, ventilation, absorption du support et du matériel posé. Le rendement peut-être variable en fonction de la platitude du substrat et le format des carreaux.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres. Il est recommandé à cet égard un test préliminaire pour vérifier l'adéquation du produit à l'usage envisagé.



Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560 info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com Distribué par **Buffamaroc SARL** 27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca Tél.: 05 22 95 02 01

Fax: 05 22 94 04 26 www.buffamaroc.com