FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE CERTIFIÉE ISO 9001 ISO 14001

qualité et technologie italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 12004 C1TE BUFFA

REV. 246013

DURATIX

Mortier-colle en poudre de quartz, antidérapant, C1TE pour intérieur

CARACTERISTIQUES

DURATIX est un mortier-colle professionnel en poudre de quartz, blanc ou gris, avec une thixotropie élevée et glissement vertical nul, à base d'inertes sélectionnées en granulométrie , liants hydrauliques, additifs spéciaux et de résine synthétique en poudre. Sa composition est particulièrement adaptée pour la pose à l'intérieur, de céramique de type mono-cuisson et bi-cuisson, carreaux de porcelaine de petit format, sur chapes et enduits sur les murs et aussi de haut en bas et en diagonale, étant antidérapant. **DURATIX**, mélangé à l'eau, se transforme en une colle de maniabilité facile et hautement adhésif. Après séchage, il ne subit pas un retrait notable, et assume une résistance élevée.
Il est conforme à la **norme EN 12004**.

CHAMP D'EMPLOI

DURATIX est indiqué pour la pose de carreaux en céramique de type mono cuisson et bi cuisson , grès de porcelaine de petit format sur des supports tels que enduit traditionnel, mortiers bâtards, chapes, à la fois sur plancher et mur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être exempt de parties écaillées, d'huile, de graisse, de peinture et suffisamment sec. Les supports non secs ralentissent la prise de la colle. Les supports en plâtre doivent être propres, secs et exempts de poussière et toujours traités avec **PRIMER GS**.

MODE D'APPLICATION

Mélangez un sac de 25 kg de **DURATIX** avec 6,5 ~ 7,0 litres d'eau propre à l'aide d'un mélangeur électrique à faible vitesse. Le mélange obtenu doit être homogène et sans grumeaux; Après 5-10 minutes de repos, re mélangez; le mélange est ainsi prêt à être appliqué, et est utilisable pendant environ 6 heures.
Le mélange est appliqué à l'aide d'une taloche crantée de mesure appropriée (4 ~ 10 mm), de manière à laisser un lit de pose apte de mouiller la majeure partie du dos du carreau (au moins 65 ~ 80%).
Le masticage des joints, après la pose de planchers ou des revêtements, est enfin réalisée:
- Mur ..... après 4 ~ 6 heures
- Sol..... après 24 ~ 30 heures.

Pour les joints jusqu'à 4 mm (très approprié pour revêtements muraux) il faut utiliser **COLORFILL 0/4**; Pour les joints de 2 à 12 mm (Convient à la fois pour les planchers et les murs) devez utiliser **COLORFILL 2/12**; Pour les joints de 4 à 20 mm (indiqué en particulier pour sols) doit être utilisé le **PAVIFILL 4/20**; les mastics sont disponibles en différentes couleurs. Si vous souhaitez joints avec une plus grande résistance mécanique et imperméabilité mélangez **COLORFILL** ou **PAVIFILL** avec le latex élastomère **FILL PLUS** en remplacement total d'eau de gâchage.

AVERTISSEMENTS

• Ne pas appliquer sur des murs en béton soumis à des forts retraits.
• Ne pas utiliser sur les murs ou les planchers soumis à de forts mouvements ou vibrations.
• Ne pas utiliser sur des supports à base d'anhydrite.
• Ne pas appliquer sur des surfaces en linoléum, surfaces métal, marbre délicate, ou en bois.
• Ne pas utiliser pour une pose qui nécessite une épaisseur d'adhésif plus de 10 mm.
• Appliquer à des températures comprises entre 5 et 35 °C.
• Ne pas appliquer en soleil bâtant, vent fort, menace de pluie ou pluie.
• Pour les applications de mosaïques vitreuses de qualité, utiliser comme mastic de jointoiement **COLORFILL0/4** avec **FILL PLUS**.
• Pour la pose des mosaïques, vous devez d'abord appliquer une couche mince du produit blanc et après séchage, procéder à la pose des mosaïques.
• Ne pas utiliser pour marbres délicats.

www.buffa.eu

FICHE TECHNIQUE

REV. 246013

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

SPECIFICATIONS

Pose, à l'intérieur, de céramique de type mono cuisson et bi cuisson, grès en porcelaine de petit format sur des supports tels que les enduits traditionnels ou de mortier pré-mélangé, chapes cimentées traditionnelles ou pré-mélangées, à la fois sur sols et mur, avec mortier-colle professionnel en poudre de quartz, à glissement vertical nul, à base d'inertes sélectionnés en granulométrie, liants hydrauliques, additifs spéciaux et de résine synthétique en poudre, de couleur blanche ou grise, à mélanger avec de l'eau propre, avec un rendement moyen de 3/4 kg x m², à appliquer à l'aide d'une taloche crantée en acier inoxydable, est conforme à la norme **EN12004** classe **C1TE**, , type **DURATIX BUFFA.**

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	Poudre
COULEUR	Blanche ou grise
EAU DE GÂCHAGE	26%
MASSE VOLUMIQUE APPARENTE (UEAtc/CSTB 2435)	1,40 Kg/dm³
MASSE VOLUMIQUE DU MELANGE (UNI 7121)	1,60 Kg/dm³
TEMPS OUVERT	≥30 min
POT LIFE	≥ 4 h
TEMPERATURE D'APPLICATION	+ 5 °C / + 35 °C
MISE EN SERVICE	7 jours
POTENTIEL PIETON	24 - 30 heures
MASTICAGE DES JOINTS	Après 4-6 h pr mur / 24-30 h pr sol
RENDEMENT	3 / 4 Kg x m²
STOCKAGE	12 mois si stockés dans des emballages fermés, loin des sources d'humidité, du gel et de la chaleur
TOXICITE	Irritant
CONDITIONNEMENT	Sac de kg 25

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.

CE

Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com

BCI® BAUTECHNIK GROUP Building Technology
Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia
Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com