



# FICHE TECHNIQUE



ENTREPRISE  
CERTIFIÉE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 058015



### EUROKOLL

#### Mortier-colle en poudre C1

##### CARACTERISTIQUE

**EUROKOLL** est un mortier-colle en poudre, de couleur blanche ou grise, à base de matières inertes sélectionnés, liants hydrauliques et additifs spécifiques. La composition est indiquée pour la pose des carreaux céramiques à l'intérieur type mono-cuisson et bi-cuisson de petite forme.

**EUROKOLL**, on la mélangeant avec de l'eau, elle se transforme en une pâte adhésive maniable facile à mettre en œuvre. Après séchage efficace elle ne subit pas de retrait appréciable. Conforme à la norme **EN 12004**.

##### DOMAINES D'APPLICATION

**EUROKOLL** est adaptée pour la pose des carreaux céramiques mono-cuisson et bi-cuisson de petite forme, à l'intérieure sur mortier traditionnel à base de ciment, mortier bâtards et chapes à base de ciments. Aussi bien sur sol que sur murs.

##### PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre exempt de: huile, graisse, verni et suffisamment sec. Les supports en ciment humides ralentissent la prise de la colle. Les supports en plâtre doivent être propres, secs et traités au préalable par le **PRIMER GS**.

##### MODE D'APPLICATION

Mélanger un sac de 25 kg d' **EUROKOLL** avec 6.5 à 7 litres d'eau propre. Utiliser un malaxeur électrique à base vitesse. Après 5 min à 10 min de repos la pâte doit être homogène et exempt de grumeaux. Remélanger de nouveau la pâte pour l'application, la durée de prise est de 6 heures environ.

La colle est appliquée avec une spatule dentelée de mesure adéquate (4 ≈10 mm), à point de laisser un lit de pose de manière à humidifier la majeure partie des carreaux (min 65 ≈80%) le remplissage de joints des carreaux (sol ou mur) doit respecter le temps suivant:

Murs..... Après 4 à 6 heures  
Sols ..... Après 24 à 30 heures

Pour les joints de 4 mm d'épaisseur (très indiqué pour le revêtement des murs), utiliser le **COLORFILL 0/4**.

Pour les joints de 2 à 12 mm (sol ou murs), utiliser le **COLORFILL 2/12**. Pour les joints au delà de 4 à 20 mm (indiqué particulièrement pour les sols). Utiliser **PAVIFILL 4/20**, mastic disponible en diverses couleurs. Pour obtenir des joints avec de grande résistance mécanique et imperméable, mélanger le **COLORFILL** ou **PAVIFILL** avec le latex élastomère **FILL PLUS** sans ajouter de l'eau.

##### AVERTISSEMENT

- Ne pas appliquer sur murs en béton.
- Ne pas appliquer sur des murs ou sols présentant des vibrations.
- Ne pas appliquer sur des surfaces en linoleum, surfaces métalliques, marbre friable, bois ou Placoplatre.
- Ne pas appliquer pour la pose des carreaux inabsorbants (gris porcelaine, clinker, etc.....) et pour la pose des carreaux sur carreaux existants à l'extérieur.
- Ne pas appliquer en cas de forte chaleur ou vent fort.
- Appliquer sous une température consiste entre 5°C et 30°C.
- Ne pas ajouter un matériau étranger.

# FICHE TECHNIQUE

REV. 058015



## SPECIFICATIONS

Pose à l'intérieur, des carreaux céramiques type mono cuisson ou bi cuisson sur supports en ciment traditionnels ou pré mélangé, mortiers bâtards ou chapes à base de ciments, pour murs et sols. Composée de matières inertes sélectionnées, liants hydrauliques et additifs spécifiques, de couleur grise ou blanche, à mélanger avec de l'eau propre, moyennant un rendement de 3 à 4 kg/m<sup>2</sup>, à appliquer avec une spatule dentelée en acier INOX. Conforme à la norme **EN 12004** classe **C1**, type **EUROKOLL BUFFA**.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

ASPECT	Poudre
COULEUR	Blanche et grise
EAU DE GACHACHE	26% environ
MASSE VOULUMIQUE APPARENTE ( UEATC / CSTB 2435)	1,40 kg/dm <sup>3</sup>
MASSE VOULUMIQUE DU MELANGE (UNI 7121)	1,56 kg/dm <sup>3</sup>
TEMPS OUVERT	≥30 min
VIE EN POT	≥8h
TEMPERATURE D'APPLICATION	+5°C à 35°C
MISE EN SERVICE	7 jours
POSSIBILITE DE MARCHER DESSUS	24 à 30 heures
MASTIQUAGE DES JOINTS	4 à 6 h pour murs / 24 à 30 h pour sols
RENDEMENT	3 à 4 kg/m <sup>2</sup>
STOCKAGE	12 mois en conditionnement fermés loin de sources de chaleur, gel ou humidité
CONDITIONNEMENT	Sac de 25 kg
TOXICITE	Irritant

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en œuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**  
N°17, Angle Rue Larache et Bd Yacoub Mansour,  
Quartier Beauséjour – Casablanca  
Tél: +212 0522 94 42 57  
Fax: +212 0522 94 43 14  
[www.buffamaroc.ma](http://www.buffamaroc.ma) - [info@buffamaroc.ma](mailto:info@buffamaroc.ma)



Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia  
Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia  
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560  
[info@bcigroup.it](mailto:info@bcigroup.it) - [www.bci-bautechnik.com](http://www.bci-bautechnik.com)

PROFESSIONNELS DU BATIMENT