



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE  
CERTIFIÉE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 193012

### MALTA RINZAFFO

Gobetis d'accrochage, en poudre, à base de ciment

#### CARACTERISTIQUES

**MALTA RINZAFFO** est un mortier en poudre pré-mélangé, perspirant, à base de liants hydrauliques, d'inertes sélectionnés et exempt de sels solubles dans l'eau. En raison de son haut pouvoir d'adhérence à la surface, il a été spécialement conçu comme une couche d'accrochage (gobetis) pour notre **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, **MALTA FACILE**, etc..

Son application est adaptée aussi bien pour les nouveaux et les anciens supports, à l'intérieur et à l'extérieur.

#### CHAMP D'EMPLOI

**MALTA RINZAFFO**, est utilisé comme gobetis ou sous-couche d'accrochage de l'**INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, **MALTA FACILE**, etc.. des briques, des blocs de béton ponce, briques, béton, pierre, à la fois nouvelle et ancienne maçonnerie.

#### PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, exempt de peinture, de poussière, des pièces écaillées, et des couches de substances de séparation. Toutes les surfaces doivent être pré-mouillées, et dans le cas de températures très élevées ou supports trop absorbants, si c'est possible d'arroser les sous-couches même une nuit avant l'application.

#### MODE D'APPLICATION

Pour obtenir un mélange qui assure une parfaite réussite de l'œuvre, il est nécessaire que l'eau de mélange est propre et qu'il y a un rapport exacte d'eau-poudre qui permet d'avoir un mélange fluide et homogène.

Pour le mélange dans une bétonnière ou à malaxeur électrique à basse vitesse, ajoutez environ 6 à 6,5 litres d'eau pour chaque sac de 25 kg et mélangez jusqu'à obtenir un mélange fluide et homogène.

La durée du mélange ne doit pas dépasser 5 minutes. Appliquez le produit à la main en une seule couche jusqu'à une épaisseur d'environ 4-5 mm, recouvrant la surface d'une manière compacte et en laissant la surface de la **MALTA RINZAFFO** rugueuse et en relief (non lisse), afin de favoriser l'adhérence de la prochaine couche d'enduit.

#### AVERTISSEMENTS

- **MALTA RINZAFFO** doit être utilisée tel quelle est sans addition d'autres matières.
- Ne dépassez pas le pourcentage recommandé de l'eau gâchage, soit environ 26%.
- Le temps d'application varie en fonction de la température et, en tout cas, le mortier doit être appliqué dans les 2 heures suivant le mélange.
- Il est conseillé dans les joints entre le béton et les blocs de briques, la noyade de **RETE MAX** dans **MALTA RINZAFFO**.
- Est conseillé pour une utilisation sur le gypse.
- Évitez d'appliquer en présence de soleil battant, vent fort, menace de pluie ou pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C et supérieures à 35 °C.
- Après l'application, laissez la surface de la **MALTA RINZAFFO** rugueuse et en relief (pas lisse), afin de favoriser l'adhérence de la couche suivante d'enduit.

# FICHE TECHNIQUE

REV. 193012



## SPECIFICATIONS

Application manuelle d'une couche de gobetis d'accrochage, en une épaisseur d'environ 4-5 mm, avec un mortier en poudre pré-mélangé à base de liants hydrauliques spéciaux, d'inertes sélectionnés et d'additifs spéciaux, gris, pour intérieur et extérieur, à mélanger uniquement avec de l'eau, ayant une consommation moyenne de 6/8 kg x m<sup>2</sup>, type **MALTA RINZAFFO BUFFA**.

## DONNEES TECHNIQUES

|                 |   |
|-----------------|---|
| EAU DE GACHAGE  | 26,00%  |
| GRANULOMETRIE   | 3mm max   |
| COULEUR         | Gris  |
| ASPECT          | Poudre  |
| COMPOSITION     | Ciment et sable sélectionné à granulométrie constante                                     |
| RENDEMENT       | 6 / 8 kg x m <sup>2</sup>   |
| CONDITIONNEMENT | Sac de 25kg   |
| STOCKAGE        | 12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur |
| TOXICITE        | Produit non toxique   |

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**  
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca  
Tél.: 05 22 95 02 01  
Fax: 05 22 94 04 26  
[www.buffamaroc.com](http://www.buffamaroc.com)