



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 158013

MALTA SPECIALE Mortier pré mélangé à basse épaisseur

CARACTÉRISTIQUES

LA **MALTA SPECIALE** est un mortier pré-mélangé, de technologie supérieure, de perméabilité élevée et de faible épaisseur, fabriqué à partir de liants hydrauliques spéciaux et des additifs spécifiques qui lui permettent de réaliser des substrats optimales, mais aussi pour niveler les irrégularités sur plâtres traditionnels, cloisons en pierres ponce, brique, et maçonnerie mixte etc.. Pour intérieur et extérieur.

UTILISATIONS

La **MALTA SPECIALE** est utilisé comme mortier de faible épaisseur de 3 à environ 7 mm sur mûr en brique, blocs de pierre ponce, etc., ayant la caractéristique de pouvoir être épongé également si elle est utilisé comme finition. Sur béton brut, appliquer une couche de **PRIMER AGGRAPPANTE** ou **MALTA RINZAFFO**.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application de **MALTA SPECIALE** assurez-vous que le fond est propre et exempt de poussière, peinture, pièces décaillées ou de substances de séparation. Dans un premier temps, vous aurez besoin d'humidifier la surface avant l'application.

MÉTHODE D'APPLICATION

Mélangez dans une bétonnière ou avec un malaxeur électrique à basse vitesse, ajouter environ 6 litres d'eau propre pour chaque sac de 25 kg, jusqu'à ce que la pâte soit fluide, sans grumeaux. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 minutes. Ensuite, appliquer avec une truelle ou inox spatule en acier inoxydable et à faire la finition à l'aide d'une taloche à éponge.

Pour obtenir une finition décorative respirant à l'extérieur, appliquer directement sur **MALTA SPECIALE**, **LIVIGNY MEDITERRANEO**, **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, **COCCIO PESTO ANTICO F / G**, ecc..

AVERTISSEMENTS

- **MALTA SPECIALE** doit être utilisée tel que, sans addition de matières étrangères
- L'application sur plâtre est conseillée.
- Le temps de traitement varie en fonction de la température et en tout cas le mortier doit être appliqué dans les 2 heures qui suivent le mélange.
- Évitez d'appliquer en présence de la lumière du soleil battant, vent fort, menace de pluie ou pluie
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C et au-dessus de 35 °C

FICHE TECHNIQUE

REV. 158013

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

SPECIFICATIONS

Mortier pré-mélangé, de technologie supérieure, de grande respirabilité, faible épaisseur, fabriqué à partir de liants hydrauliques, additifs spéciaux qui lui permettent de réaliser des substrats optimales, mais aussi pour niveler les irrégularités sur plâtres traditionnels, sur cloisons de pierres ponce, le tuf, briques, la maçonnerie mixte compact, etc., pour intérieur et extérieur, à mélanger avec de l'eau seule, à la truelle ou spatule en acier inoxydable et la finition avec une taloche éponge, avec une consommation moyenne de 1,2 / 1,4 kg par m² x mm d'épaisseur, le type de **MALTA SPECIALE BUFFA**.

CARACTÉRISTIQUES

EAU DE GACHAGE	environ 24%
DENSITE DU PRODUIT SEC EN VRAC	1,0 kg / lt
TEMPS OUVERT	30 minutes
DENSITE APRES DURCICEMENT	1,2 kg / LT
RESISTANCE A LA FLEXION	1,5 kg N / mm ²
RESISTANCE A LA COMPRESSION	5,0 kg N / mm ²
CLASSIFICATION CE	GP - GSII - W2 T2
RESISTANCE AU FEU	A1
CONFORMITÉ AVEC LA NORME	UNI EN 998 -1
RENDEMENT	1,2 / 1,4 kg par m ² x mm d'épaisseur
CONDITIONNEMENT	sac de 25 kg
COULEUR	blanc et gris
STOCKAGE	12 mois, à conserver le produit en conditionnement fermés à l'abri du gel et loin des sources de chaleur et d'humidité.

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en œuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.

CE

Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com

BCI[®]
BAUTECHNIK
GROUP
Building Technology

Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia
Établissement: Via Auro Roccone 2 91010 Vita (TP) Italia
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com

PROFESSIONNELS DU BATIMENT