



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

MAX TONACHINO AI SILICATI

Enduit minéral à la chaux (TONACHINO) décoratif, aux silicates de potassium, très respirant

CARACTERISTIQUES

MAX TONACHINO AI SILICATI est un enduit minéral à la chaux (TONACHINO), perméable à l'air, en pâte prête à l'emploi, de haute qualité, à granulométrie moyenne-fine, à base de silicates de potassium, convient à la fois à l'intérieure et à l'extérieure à effet esthétique type TONACHINO décoratif, opaque, moyen-fine. Il offre aux supports une hydrophobie, les rend inattaquables par les algues, les moisissures et les champignons tout en restant très perméable à l'air.

Grace à ses caractéristiques, est une finition adaptée pour les nouveaux bâtiments et les édifices historiques

CHAMP D'EMPLOI

Compte tenu de ses caractéristiques remarquables de respirabilité, **MAX TONACHINO AI SILICATE** peut être appliqué en tant que finition sur un lissage convenable de la ligne **Nuovo Sistem a Intonaco e Colore** (murs transparent) de type **RASANTE LIBECCIO PLUS** ou un produit similaire.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit-être sains, propre, cohésifs et exemptes de toute matière empêchant la bonne adhérence des mortiers ou enduits. Avant d'appliquer **MAX TONACHINO AI SILICATI** procédez à l'application de deux couches du **RASANTE LIBECCIO PLUS** ou un produit similaire.

MODE D'APPLICATION

Le produit est prêt à l'emploi et doit être soigneusement agité avant utilisation. Il est

appliqué en deux couches à l'aide d'une spatule lisseuse en acier inoxydable, à un intervalle de temps moins de 24 heures, la finition commence une fois la deuxième commence à faire sa prise à l'aide d'une spatule en éponge ou en matière plastique appropriée.

AVERTISSEMENTS

- **MAX TONACHINO AI SILICATI** doit être utilisé tel quel, sans addition d'autres matières.
- Ne pas appliquer en cas de soleil battant, vent fort, menace de pluie ou pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C.
- Faites attention aux changements de température, compte tenu de la nature d'enduit minéral **MAX TONACHINO AI SILICATI**, il peut provoquer des nuances et des taches avec changement de ton de couleur.
- Pour la couleur, il faut se rappeler que, étant des produits minéraux, les teintes des couleurs sont fortement dépendantes du temps du début et de la fin de prise.
- Il est conseillé de ne pas laisser les murs incomplets pour éviter les différences de couleur.
- Ne pas appliquer avec une humidité supérieure à 85%.
- Ne pas appliquer sur support humide ou insuffisamment secs.
- Il est conseillé de retirer le produit nécessaire en une unique partie.
- Nous vous recommandons d'utiliser une main-d'œuvre qualifiée.

SPECIFICATIONS

Application d'enduit minéral à la chaux, perméable à l'air, en pâte prête à l'emploi, de haute qualité, de granulométrie moyenne-fine, à base de silicates de potassium, adapté à la fois pour intérieur et extérieur, à effet esthétique type Tonachino opaque décoratif moyennement fine, ce qui offre au support hydrophobie, le rend inattaquables des algues, des moisissures et de rouille, tout à fait en restant très perméable à l'air, peuvent être utilisés comme une finition pour tous les édifices nouveaux ou historiques, sur des supports tels que ceux de la ligne **Nuovo Sistem a Intonaco e Colore** (murs transparent) de type **RASANTE LIBECCIO PLUS** ou un produit similaire à appliquer en deux couches avec une spatule en acier inoxydable lisse et la finition à l'aide d'une spatule en éponge ou en plastique, ayant une consommation moyenne de 1,8 / 2,2 kg x m² x en deux mains, type **MAX TONACHINO AI SILICATI BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Prêt à l'emploi
SECHAGE	- Sec au toucher 2 heures - en profondeur 24 heures
COMPOSITION	- silicates de potassium - charges - additifs
POIDS SPECIFIQUE DU MELANGE	1750 g / L à 20° C
POIDS SPECIFIQUE SEC	1450 g/L à 20°C
CHALEUR SPECIFIQUE	1 kj / kg*k
COLEUR	Blanc ou coloré
ASPECT DU FILM	Opaque
VISCOSITE	175.000 ± 7.000 cps
GRANULOMETRIE	0,7mm Max
RENDEMENT	1,8 / 2,2 kg x m ² x en deux couches
CONDITIONNEMENT	Seau de 25 kg
STOCKAGE	12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur
TOXICITÉ	Irritant pour la peau. Portez des gants en caoutchouc lors de l'application. Lavez abondamment à l'eau et consulter un médecin en cas de contact avec les yeux.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.