



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 318017

MINERAL K

Enduit de ragréage prêt à l'emploi à base de quartz

CARACTERISTIQUES

MINERAL K de enduit de ragréage prêt à l'emploi, à base de quartz, de haute technologie, de couleur grise ou blanche, à base de liants hydrauliques, d'agrégats sélectionnées et d'additifs spécifiques,. Pour intérieure et extérieure.

CHAMP D'EMPLOI

Le **MINERAL K** est idéal sur des enduits, panneaux de béton préfabriqué, vieux supports en ciments (tant que solide et cohésive). Peut être utilisé comme sous-couche pour des revêtements minéraux et acryliques ou même des peintures à quartz.

Mélangé avec **BOND LT 51**, **MINERAL K** offre une bonne adhérence même sur les vieux bétons armés, une bonne élasticité et une imperméabilité élevée. Mélangé avec **SIGILLO ORO**, il est idéal pour le rasage des réservoirs d'eau et des piscines.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le fond est propre et exempt de poussières, huiles et graisses, peintures, substances empêchant la bonne adhérence du produit.

Il est nécessaire d'humidifier le support avant application.

MODE D'APPLICATION

Pour un mélange dans une bétonnière ou avec un agitateur électrique à basse vitesse, ajouter environ 7,0 L d'eau pour chaque sac. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 minutes.

Laisser reposer le produit pendant environ 10 minutes avant utilisation.

Puis procéder à une ou plusieurs couches avec une spatule en acier inoxydable et finir avec une taloche éponge afin d'obtenir une surface uniforme sans imperfection.

AVERTISSEMENTS

- **MINERAL K** doit être utilisé tel quel est ou avec ajout de d'additifs **BOND LT 51** ou **SIGILLO ORO**
- Le temps de travail varie en fonction de la température et sera dans tous les cas appliqué dans les 2 heures suivant le mélange.
- Éviter l'application en présence de soleil battant, de vent fort, de menace de pluie ou de pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C.

REV. 318017

SPECIFICATIONS

Enduit pré mélangée à base de quartz, de haute technologie, perméable à l'air, de couleur blanche ou grise, à base de liants hydrauliques, d'agrégats sélectionnés et d'additifs spécifiques, appropriés pour des applications sur des enduits, des panneaux préfabriqués en béton brut et sur les nouveaux supports en béton non armé lisse, pour intérieur et extérieur, à mélanger avec environ 7 litres d'eau propre à ajouter avec **BOND LT 51 BUFFA** ou **SIGILLO ORO BUFFA** pour des applications sur de vieux supports en béton, réservoirs d'eau et piscines, ayant une consommation de 2,5 kg par m² par couche, type **MINERAL K BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

EAU DE GÄCHAGE	28% environ
GRANULOMETRIE MAXIMALE	0.6mm
COMPOSITION	-inertes sélectionnées en granulométrie -additifs organiques -ciment gris
POIDS SPECIFIQUES	1.8kg / L+-0.1
RENDEMENT	2.5kg x m ² x couche
DURCISSEMENT	28 jrs
COULEUR	Blanc ou gris
CONDITIONNEMENT	Sac de 25kg
STOCKAGE	12 mois si conservé dans un endroit sec
TOXICITE	Produit non toxique

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.