



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

RASOX MONOFLEX

Enduit élastomère de rasage mono composant en pâte prête à l'emploi

CARACTERISTIQUES

RASOX MONOFLEX est un enduit élastomère de rasage, mono composant, en pâte prête à l'emploi, blanc, à fort remplissage, idéal pour le nivellement des panneaux d'isolation, pour l'enrobage de l'armature de renforcement RETE PB et pour l'amélioration de l'homogénéité du support.

CHAMP D'EMPLOI

RASOX MONOFLEX est indiqué pour le rasage, à l'intérieur et à l'extérieur, des panneaux polystyrène expansé thermo-isolants en couleur blanche, pour les systèmes de manteau Thermovita sur enduits traditionnels, béton, béton préfabriqué, tuf, briques, etc .. Il peut également être utilisé en tant que couche mince d'élastomère intermédiaire avec un fort remplissage à effets rustiques, capables de corriger les irrégularités des surfaces de contact des supports avant l'application de l'apprêt de la finition relative.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit-être sains, propre, cohésifs et exemptes de toute matière empêchant la bonne adhérence des mortiers ou enduits.

MODE D'APPLICATION

Appliquez RASOX MONOFLEX en deux couches avec une spatule lisse en acier inoxydable, à la fois horizontalement et verticalement, en laissant au moins 24 heures

entre une couche et l'autre.

Enfin réalisez la couche de rasage, en appliquant la première couche de RASOX MONOFLEX avec une spatule lisse en acier inoxydable dans laquelle noyez l'armature de renforcement RETE PB en fibres de verre. Après environ 24 heures, appliquez la deuxième couche de RASOX MONOFLEX et après séchage complet, procédez à l'application de l'apprêt de la finition relative. Si le produit est utilisé comme rasage simple, procédez à l'application avec une spatule lisse en acier inoxydable en deux couches, à intervalle de temps d'environ 24 heures.

AVERTISSEMENTS

- **RASOX MONOFLEX** doit être utilisé tel quel, sans addition d'autres matières.
- Le temps d'application varie selon la température.
- Ne pas appliquer en cas de soleil battant, vent fort, menace de pluie ou pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C et supérieures à 35 ° C.
- Evitez que **RASOX MONOFLEX**, après mélange, forme un film en surface; dans un tel cas, il est recommandé de bien remuer le mélange, puis appliquer

SPECIFICATIONS

Application d'enduit de rasage élastomère, mono composant, en pâte prête à l'emploi, à fort remplissage, idéal pour le lissage des panneaux isolants, pour la noyade d'armature de renforcement RETE PB et pour l'amélioration d'homogénéité du support, à appliquer à la spatule lisse en acier inoxydable, ayant une consommation de 2,0 / 2,2 kg par m² x couche, type **RASOX MONOFLEX BUFFA..**

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	Pâte
COULEUR	Blanc
RESIDUS SOLIDES	100%
POIDS SPECIFIQUE	1,6 g / cm ³
PH DU MELANGE	12,5
CONSISTANCE	Plastique
RAPPORT DU MELANGE	Prête à l'emploi
GRANULOMETRIE	1,2mm Max
RENDEMENT	2,0 / 2,2 Kg x m ² x couche
CONDITIONNEMENT	Seau de 30 kg
STOCKAGE	12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur
TEMPERATURE D'APPLICATION	5° C / 35° C

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.