



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 072018

RASOX STAR FINE

Enduit minéral spécial hydrofuge prêt à l'emploi de haute qualité à granulométrie moyenne-fine

CARACTERISTIQUES

Le **RASOX STAR FINE** est un enduit minéral spécial prêt à l'emploi de granulométrie moyenne-fine, de couleur blanche, de technologie supérieure, hydrofuge, respirant, avec un pouvoir d'accrochage élevée, à effet esthétique taloché moyen-fin, pour intérieur et extérieur, à base de liants hydrauliques spéciaux, agrégats sélectionnés et additifs spécifiques. Il est idéal sur les nouveaux enduits pré-mélangés et / ou traditionnels, sur les murs existants déjà peints ou revêtus avec revêtement acrylique, à condition qu'ils soient solides et cohérents, après un contrôle minutieux des supports.

CHAMP D'EMPLOI

Le **RASOX STAR FINE** est utilisé comme couche de revêtement de haut niveau sur des substrats tels que les enduits traditionnels et / ou pré-mélangés tels que notre **MONOCIMA, MONOCIMA FIBRO, INTONACO RAIS, INTONACO RAIS MEDIO R, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO**, etc., et dans la rénovation de bâtiments sur des revêtements préexistants, y compris acrylique ou sur des supports préalablement peints, à condition qu'ils soient solides et cohérents, après une vérification minutieuse des supports. Il peut recevoir des finitions épaisses et / ou des peintures au silicate, des siloxanes, etc., après l'application des fonds ou primaires relatives.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Vérifiez que le support est propre et exempt de poussière, huile, graisse, verni, parties écaillées et couches de séparation. Il est nécessaire d'humidifier le support avant l'application.

MODE D'APPLICATION

Pour le mélange dans une bétonnière ou avec un mélangeur électrique à basse vitesse de rotation. Ajoutez environ 8 litres d'eau propre pour chaque sac. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 min. Laissez reposer le produit pendant 10 min avant utilisation.

Ensuite procéder avec une ou deux couches, éventuellement intercalées pendant au moins 24 heures, à l'aide d'une spatule en acier inoxydable et finir avec une taloche éponge, pour obtenir une surface uniforme sans rayure. Vous pouvez armer avec **RETE PB** ou **RETE PB EXTRA** en fibre de verre, en la noyant dans la première couche de **RASOX STAR FINE** en état frais. Pour une finition décorative épaisse et respirante en poudre, dans le cas de substrats tels que les enduits traditionnels nouveaux et / ou existants irréguliers mais solides et compacts, procéder directement sur **RASOX STAR FINE** avec deux couches du **RASOX STAR FINISH**. Pour une finition décorative épaisse et transpirante en pâte, procéder directement sur **RASOX STAR FINE** avec nos finitions aux silicates de potassium, aux siloxanes, etc., en utilisant □ Pour les applications sur façade, il est conseillé de finir **RASOX STAR FINE** avec une épaisseur appropriée ou des finitions de peinture (après l'application de fonds ou d'apprets appropriés) ou avec des protecteurs transparents appropriés type PEG 600. les fonds relatifs. Si appliqué à deux couches, il est possible de finir **RASOX STAR FINE** sur façade avec deux couches de peinture au silicate de potassium, avec des siloxanes, etc., après l'application des primaires ou des fonds relatifs.

AVERTISSEMENTS

- Le **RASOX STAR FINE** doit être utilisé tel que sans l'utilisation d'un matériau étranger.
- Le temps de traitement varie en fonction de la température, en tout cas le mortier doit être appliqué dans les 2 heures après le mélange.
- Éviter l'application en présence de forte chaleur, vent et pluie.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et supérieur à 35°C.
- Sur les surfaces lisses et / ou non absorbantes, il est conseillé, après le léger decapage des surfaces,
- l'application d'une couche du **PROMO MAX** en tant que promoteur de l'adhésion. Pour l'application sur supports peints, il est recommandé de repiquer le support légèrement.
- Pour les applications sur façade, il est conseillé de finir **RASOX STAR FINE** avec une épaisseur appropriée ou des finitions de peinture (après l'application de fonds ou d'apprets appropriés) ou avec des protecteurs transparents appropriés type **PEG 600**.

REV. 072018

SPECIFICATIONS

Enduit mineral spécial pré-mélangé, de granulometrie moyenne-fine, de haute qualité, de couleur blanche, de technologie superieure, hydrofuge, respirant, avec un pouvoir élevé d'accrochage aux substrats, à effet esthétique taloché moyen-fin, pour interieur et exterieur, à base de liants hydrauliques spéciaux, agrégats sélectionnés et additifs spécifiques, à appliquer sur des substrats tels que les nouveaux enduits traditionnels et / ou prémélangés tels que **MONOCIMA, MONOCIMA FIBRO, INTONACO RAIS BUFFA, INTONACO RAIS MEDIO R BUFFA, INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO BUFFA**, etc., et dans la rénovation de bâtiments sur des revêtements préexistants, y compris acrylique ou sur des supports déjà peints, à condition qu'ils soient solides et cohérents, après une vérification minutieuse des supports, pour finir avec des revêtements en poudre épais respirants tels que **RASOX STAR FINISH BUFFA** ou en pâte aux silicates de potassium ou aux siloxanes ou même en peinture, à mélanger uniquement avec de l'eau propre, ayant une consommation moyenne de 1,8 / 2,2 kg par m² par couche, type **RASOX STAR FINE BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

GRANULOMETRIE	0,6 mm max
COMPOSITION	Liants hydrauliques spéciales ,granulats sélectionnés, additifs spécifiques
EAU DE GACHAGE	Environ 32%
REACTION AU FEU	Classe F
PERMEABILITE AU CO2	SD > 50 m
PERMEABILITE A LA VAPEUR D'EAU	Classe I
ABSORPTION CAPILLAIRE ET PERMEABILITE A L'EAU	< 0,1 kg/m ² h
TEST D'ADHERENCE POUR TRACTION TEST D'ADHÉRENCE PAR TRACTION DIRECTE	≥ 0,7 N/mm ²

Ces valeurs se réfèrent au test du laboratoire sur du mortier durci et peuvent être sensiblement modifiées selon les conditions de mise en oeuvre.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

ASPECT	Poudre
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	Sac de 25KG
RENDEMENT	1,8 / 2,2 kg par m ² par couche
STOCKAGE	12 mois dans un emballage fermé, à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com