



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 048015

RASOX STAR FINISH

Enduit minéral de Ragréage décoratif, de technologie supérieure hydrofuge et transpirant

CARACTÉRISTIQUES

Le **RASOX STAR FINISH** est un enduit minéral décoratif, pré-mélangé de technologie supérieure, à remplissage, à effet esthétique moyennement taloché, de respirabilité élevée, hydrofuge, de couleur blanche, à base de liants hydrauliques et additifs spécifiques. Étudié comme un enduit de finition pour intérieur et extérieur des édifices antiques ou modernes. Il s'applique sur enduits traditionnels nouveaux ou pré mélangé, et sur murs existants grâce à sa forte adhésion.

DOMAINES D'APPLICATION

Le **RASOX STAR FINISH** est utilisé comme enduit décoratif de qualité supérieur, sur support Tél que : Enduit traditionnel existant , nouveau ou pré-mélangé type : **INTONACO T70, INTONACO T70 FIBRORINFORZATO, INTONACO T70 IDROREPELLENTE, INTONACO RAIS, INTONACO LIBECCIO, INTONACO LIBECCIO ROCCA, INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, ou pour restauration des édifices, et même des supports existants, grâce à sa résistance et compatibilité.

PREPARATION DU SUPPORT

Vérifier que le support est propre et exempt de poussière, huile, graisse, verni, parties écaillées et couches de séparation. Humidifier le support avant application, si nécessaire.

MODE D'APPLICATION

Pour mélanger dans une bétonnière ou avec un malaxeur électrique à basse vitesse de rotation, ajouter environ 7 litres d'eau propre pour chaque sac. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5min. Laisser reposer le produit pendant 10min avant utilisation, puis procéder à deux couches à l'aide d'une taloche lisse en acier INOX et finir avec une taloche en plastique jusqu'à obtenir une surface uniforme.

AVERTISSEMENT

- Le **RASOX STAR FINISH** doit être utilisé tel que, sans l'addition d'un matériau étranger.
- N'est pas recommandé sur du plâtre.
- Il est conseillé de l'appliquer par une main d'œuvre spécialisée.
- Il est conseillé de commander le produit nécessaire en une seule fois (produits colorés).
- Il est conseillé d'utiliser des teintes claires séparées par des bandeaux, et de finir les murs afin d'éviter les nuances de couleur. Il est recommandé l'application du **PEG 600** sur les murs en face ou à proximité de zones marines.
- Ne pas appliquer quand les murs sont exposés aux rayons du soleil, car l'ombre de l'échafaudage peut donner lieu à une différence de couleurs.
- Prêter plus d'attention quant à l'évolution de la température étant donné la nature minérale du **RASOX STAR FINISH**, car il peut y avoir de nuances de couleur.
- Protéger la façade et les parties saillantes à l'aide des solins ou des gouttières.
- Le temps de traitement varie en fonction de la température, en tout cas le mortier doit être appliqué dans les 2 heures après le mélange.
- Éviter l'application en présence de forte chaleur, vent fort et pluie.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C et supérieure à 35°C.
- Observer un délai de 24 h entre les deux couches.
- Pour l'application sur supports peints, il est recommandé de repiquer le support logements.
- Si on désire un peu plus de couleur claire, il est conseillé de mettre deux couches de peinture transpirante, type **RISANAVITA AI SILICATI O RISANAVITA AI SILOSSANI**, de la couleur désirée sur le revêtement **RASOX STAR FINISH** blanc après l'application du primer relatif.
- Sensible à l'humidité.

FICHE TECHNIQUE

REV. 048015



SPECIFICATION DU PRODUIT

Enduit de finition de haute qualité à effet esthétique moyennement taloché, appliqué manuellement, idéale pour dresser et finir les murs nouveaux ou existants. Convient pour l'intérieur et l'extérieur, minéral pré-mélangée de moyenne granulométrie, de couleur blanche ou coloré, hydrofuge, de technologie supérieur, transpirant, à remplissage, à base de liants hydrauliques spéciaux et additifs spécifiques, à mélanger avec de l'eau propre, moyennant une consommation de 3,7/4,2 kg x m² x 2 couches, type **RASOX STAR FINISH BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

GRANULOMETRIE	1,2 mm max
COMPOSITION	Liant hydraulique spécial additifs spécifiques
EAU DE GACHAGE	28% environ.
TEMPS DE PRISE	3 jours
COUPE FEU	Classe A1
ETANCHEITE AU CO2	Sd >= 50 m
ETANCHEITE A LA VAPEUR D'EAU	Classe 1
ABSORBTION CAPILLAIRE ET ETANCHEITE A L'EAU	0,5 < 0,1 kg/m ² h
TEST D'ADHERENCE POUR TRACTION DIRECTE	>=0,7N/mm ²

Ces valeurs se réfèrent au test du laboratoire sur du mortier duré et peuvent être sensiblement modifiées selon les conditions de mise en oeuvre.

IDENTIFICATION DU PRODUIT

ASPECT	Poudre
COULEUR	Blanc ou coloré
CONDITIONNEMENT	Sac de 25KG
RENDEMENT	3,7/4,2 kg x m x 2 couches
STOCKAGE	12 mois dans un endroit sec loin de chaleur et humidité

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

Conforme à la norme **UNI_EN 1504_2 :2005B** et **UNIEN 998_1 :2010**

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com