



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 050016

RASOX

Enduit minéral respirant

CARACTÉRISTIQUES

RASOX est un enduit minéral pré-mélangé, respirant, de granulométrie moyenne-fine, blanc ou gris, à base de chaux hydratée, de liants hydrauliques spéciaux, sables calcaires et quartz en courbes granulométrique contrôlées. Mélangé avec de l'eau, vous obtenez une pâte caractérisée par un excellent lissé qui permet une application facile et une finition rapide.

Il est idéal comme enduit de rasage de fond de substrats, tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur, sur des supports tels que le mortier traditionnel ou prêt à l'emploi nouveau.

DOMAINES D'APPLICATION

RASOX est utilisé comme enduit de rasage de fond de substrats, sur des supports tels que le mortier traditionnel ou prêt à l'emploi nouveau, comme nos **MONOCIMA**, **MALTA FACILE**, **INTONACO RAIS**, etc., tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Pour une utilisation à l'extérieur, il est nécessaire de revêtir le **RASOX** avec des revêtements épais, colorés, à base de chaux comme notre **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR G**, etc., ou avec des peintures perspirantes adéquates après l'application de l'apprêt relative.

PRÉPARATION DU SUBSTRAT

Assurez-vous que la base est propre et exempt de poussière, huile et graisse, peinture, pièces écaillées et couches de séparation des substances. Humidifier le support avant application. Ne pas appliquer sur des substrats déjà peints, non absorbants comme des revêtements plastiques/acryliques ou sur des enduits anciennement appliqués.

MODE D'APPLICATION

Pour le mélange en bétonnière ou en malaxeur électrique à vitesse lente, ajoutez 7,0 L d'eau propre pour chaque sac. Le temps de mélange ne doit pas dépasser 5 minutes; laissez reposer pendant 10 minutes et puis mélangez le produit brièvement avant l'utilisation. Puis, si l'application est en une seule couche, procédez à l'aide de plateau lisse en acier inox et effectuez après une finition à l'aide d'une taloche éponge, jusqu'à obtenir une surface plane, lisse et exempte de gravure; dans le cas de l'application en deux couches, procédez en premier avec un plateau lisse en acier inox et, avant que le produit passe en phase de séchage (« main à main ») procédez à l'application de la deuxième couche toujours avec le plateau lisse en acier inox et finir avec une taloche éponge jusqu'à obtenir une surface plane, lisse et sans gravure.

Pour avoir une finition décorative perspirante, il est conseillé de procéder directement sur **RASOX** avec nos finitions perspirantes tels que **TRASPIROL M**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR**, **TRASPIROL PRIMAVERA COLOR G**, etc., à appliquer après séchage complet du rasage.

AVERTISSEMENTS

- **RASOX** doit être utilisé tel que, sans ajout de matériaux étrangers.
- La durée d'application varie selon la température et de toute façon le mortier doit être appliqué dans les 2 heures après le mélange.
- Ne pas appliquer en présence de soleil battant, vent, pluie ou menace de pluie.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 7° C ou supérieures à 30° c.
- Ne pas appliquer **RASOX** sur des revêtements plastiques/acryliques, surfaces déjà peintes ou sur des anciens enduits.
- Ne pas utiliser sur des supports sales ou friables.
- Ne pas appliquer sur supports en gypse.
- Pour une application sur façades, vous devriez jamais laisser **RASOX** découvert aux intempéries, protégez-le avec des finitions épaisses perspirantes et / ou des peintures appropriées perspirantes, à appliquer après séchage complet du rasage.

www.buffa.eu

REV. 050016

SPECIFICATIONS

Enduit de rasage, minéral, de granulométrie moyenne-fine, blanc ou gris, à base de chaux hydratée, liants hydrauliques spéciaux, sables calcaires et quartz en courbes granulométriques contrôlées, caractérisé par un excellent lissé qui permet une application et une finition faciles et rapides, idéal comme enduit de rasage de fond de substrats, sur des supports tels que le mortier traditionnel ou nouveau pré-mélangé type **MONOCIMA, MALTA FACILE, INTONACO RAIS**, etc... **BUFFA**, à mélanger uniquement avec de l'eau propre, avec une consommation moyenne de 1.8/2,2 kg x m² x couche, type **RASOX BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

EAU DE GÂCHAGE	28 %
COMPOSITION	-agrégats inertes -additifs spécifiques. -liants hydrauliques -Chaux hydratées
POIDS SPÉCIFIQUE DE LA PÂTE	1,7 kg/l ± 0,1
COULEUR	blanc ou gris
GRANULOMETRIE	Max 0.6 mm
ADHÉSION	≥ 0,3 N/mm ² FP : B
RESISTANCE A LA COMPRESSION après 28 jours.	CS II
ABSORPTION D'EAU	W0
COEFF. DE LA DIFFUSION DE LA VAPEUR D'EAU	5/20
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	0,44 W/m.K (valeur moyenne des prospectus)
RENDEMENT	1.8/2,2 kg x m ² x couche
RÉACTION AU FEU	Classe A1
CONDITIONNEMENT	sac de 25 kg
STOCKAGE	12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur.
TOXICITÉ	Voir la fiche de sécurité

Conforme à la norme **UNI EN 998-1 : 2010**
Mortier pour enduit externe et interne à usage général (GP)

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.

