



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

RISANAVITA AI SILOSSANI

Peinture respirant au siloxane

CARACTERISTIQUE

La **RISANAVITA AI SILOSSANI** est une peinture respirante minérale de haute qualité et grande opacité, à effet satiné lisse. Elle est appropriée pour les travaux de génie civil fines, même dans les zones exposées marines, où vous voulez avoir une peinture de revêtement très respirant, durable et résistante.

La **RISANAVITA AI SILOSSANI** est un produit qui offre aux supports une imperméabilité à l'eau, transpiration, une résistance aux algues, champignons et moisissures. Pour intérieure et extérieure.

UTILISATIONS

Compte tenu des caractéristiques de grande transpiration, vous pouvez appliquer sur nos mortiers finis avec des enduits, en deux couches sur nos enduits type **RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO**, etc .. à prévoir en deux couches aussi comme une peinture de finition sur nos enduits de déshumidification, à haute ou à basse épaisseur, en mur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le fond est propre et exempt de poussières, huiles et graisses, peintures, substances empêchant la bonne adhérence du produit. Le support doit également être lisse et absorbant.

Puis appliquer notre **PRIMER AI SILOSSANI** au moins 10 heures avant l'application de **RISANAVITA AI SILOSSANI**.

MODALITÉ D'APPLICATION

La **RISANAVITA AI SILOSSANI** doit être dilué à l'eau à un pourcentage compris entre 20 – 30%. Ensuite, appliquer avec un pinceau, rouleau ou au pistolet en deux couches à un passage espacé d'un intervalle de 4 - 6 heures.

AVERTISSEMENTS

- La **RISANAVITA AI SILOSSANI** doit être appliqué à une température comprise entre 5 ° C et 35 ° C.
- Ne pas appliquer si la pluie est prévue, sur façades exposées au soleil battant (prévoyez l'utilisation de couverture sur les échafaudages) et en présence de vent fort.
- Ne pas appliquer à une humidité de plus de 85%.
- Ne pas appliquer sur les surfaces traitées avec de la peinture, revêtements ou substrats synthétiques ou peinture qui s'écaille.
- Déconseillée sur du plâtre.
- Ne pas appliquer sur support gelé en phase dégel.
- L'aspect chromatique peut varier en fonction de l'absorption du support et de la température; éviter l'application du produit sur support non-homogène, humide ou chaud.
- Nous vous recommandons d'utiliser la main-d'œuvre spécialisée.

FICHE TECHNIQUE



SPECIFICATIONS

Application de peinture minérale respirant pour intérieure et extérieure, au siloxane, des agrégats sélectionnés, additifs spécifiques et des pigments inorganiques très résistants aux rayons UV, à diluer seulement avec de l'eau, sur support, adapté aux techniques de lissage **BUFFA**. Avec **PRIMER AI SILOSSANI BUFFA**, à appliquer à l'aide d'une brosse, ou rouleau ou pistolet, avec une consommation de 0,25 / 0,30 Lt/ m² en deux couches, type de **RISANAVITA AI SILOSSANI BUFFA**.

DONNE TECHNIQUES

MASSE VOLUMICA DE LA PÂTE	1,6 kgs / lt
PH	>11
SEC AU TOUCHER	1 - 3 heures
SECHE EN PROFONDEUR	36 heures

Ces intervalles de temps, sont calculées à 22 ° C, deviennent plus longs à basses températures et plus courts par la chaleur.

DÉTAILS IDENTIFICATIFS DU PRODUIT

ASPECT	Liquide
COULEUR	Blanche ou colorée
CONDITIONNEMENT	POT 4 lt et de 14 lt
RENDEMENT	0,25 / 0,30 lt /m ² en deux couches.
STOCKAGE	1 8mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com