



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 015018

ROCCAFORTE CASA' QUEDA F

Revêtement minéral décoratif spécial acrylique fermé

CARACTÉRISTIQUES

ROCCAFORTE CASA 'QUEDA F est un revêtement minéral décoratif, acrylique, spécial, prêt à l'emploi, à grain fin, blanc ou coloré, pour l'intérieur et l'extérieur, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, charges sélectionnées, poudre de Pigments résistants au marbre et aux UV Grâce à ses caractéristiques, également hydrofuges, il est idéal pour protéger et décorer les façades. Une fois appliqué et sec, il garantit en effet une résistance aux agents atmosphériques, favorisant le glissement de la pluie, et prévient l'apparition d'algues, de champignons et de moisissures.

CHAMP D'EMPLOI

Le **ROCCAFORTE CASA 'QUEDA F** est idéal pour la protection et la décoration des façades dans les bâtiments civils et industriels, neufs ou existants, à condition qu'ils soient solides et compacts.

Le **ROCCAFORTE CASA 'QUEDA F** est adapté, pour l'application sur notre **SUPER POLY CEM FLEX, SUPER POLY CEM FLEX AS, SUPER POLY CEM FLEX**

CX, etc., comme une finition épaisse pour notre système d'isolation thermique Thermovita avec des panneaux de polystyrène expansé **POLVIT ESPANSO**, en polystyrène expansé avec graphite **POLVIT GRAFITE**, etc., et **RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASOX PLUS M, RASOX PLUS F, RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO, MINERAL K MAX**, etc., après application des fonds correspondants.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être sec, propre, exempt de poussière, d'huile, de graisse, de parties écaillées et de couches de substances séparatrices. Avant l'application du **ROCCAFORTE CASA'**

QUEDA F, il est conseillé de donner une couche d'apprêt coloré **FONDO PB** ou **FONDO PB EXTRA** dilué avec de l'eau propre d'environ 20 à 30%.

PROCÉDURE DE DEMANDE

ROCCAFORTE CASA' QUEDA F c'est un produit prêt à l'emploi et doit être soigneusement mélangé avant l'application. Appliquer la première couche avec une truelle en acier inoxydable lisse et laisser sécher au moins 24 heures, la deuxième couche est toujours appliquée avec une truelle lisse en acier inoxydable et est terminée quand elle est encore saisie avec une truelle plastique appropriée.

AVERTISSEMENT

- Le **ROCCAFORTE CASA' QUEDA F** doit être utilisé tel quel sans ajout de matières étrangères.
- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de pluie imminente, sur les façades exposées directement aux rayons du soleil (prévoir l'utilisation de feuilles sur des échafaudages) et par vent fort.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C et supérieures à 30 ° C et avec une humidité supérieure à 85%.
- Faites attention aux changements de température car des changements de couleur peuvent se produire.
- Il est conseillé de ne pas laisser de murs incomplets pour éviter les différences d'ombre et d'utiliser des lisses.
- L'aspect chromatique peut varier en fonction de l'absorption du support et des températures; évitez donc d'appliquer le produit sur des substrats non homogènes, humides ou chauds.
- Il est conseillé de collecter le produit nécessaire dans un seul lot.
- Nous recommandons l'application avec main d'œuvre qualifiée.

REV. 015018

SPECIFICATIONS

Revêtement minéral décoratif, acrylique, spécial, prêt à l'emploi en pâte, à grain fin, blanc ou coloré, pour intérieur et extérieur, à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, charges sélectionnées, poudre de marbre et pigments résistants aux UV, idéal pour la protection et la décoration des façades dans les bâtiments civils et industriels, neufs ou existants, à condition qu'ils soient solides et compacts, adaptés, appliqués à nos **SUPER POLY CEM FLEX BUFFA**, **SUPER POLY CEM FLEX AS BUFFA**, **SUPER POLY CEM FLEX CX BUFFA**, etc., comme une finition épaisse pour notre système d'isolation thermique Thermovita avec des panneaux de polystyrène expansé **POLVIT ESPANSO BUFFA**, en polystyrène expansé avec graphite **POLVIT GRAFITE BUFFA**, etc., et sur les rasages standard **RASOX PLUS BUFFA**, **RASOX PLUS FIBRO BUFFA**, **RASOX PLUS M BUFFA**, **RASOX PLUS F BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA**, **MINERAL K MAX BUFFA**, etc., à mélanger avant utilisation, à appliquer sur deux couches, entrecoupées d'au moins 24 heures l'une de l'autre, avec une truelle en acier inoxydable lisse et finition avec une truelle en plastique, ayant une consommation moyenne de 1,8 / 2,2kg par m² pour deux , type **ROCCAFORTE CASA' QUEDA F BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	produit prêt à l'emploi
COMPOSITION	-résines acryliques en dispersion aqueuse - charges sélectionnées - poudre de marbre - des pigments résistants à U.V..
GRANULOMÉTRIE	max 0,6 mm
POIDS SPÉCIFIQUE	1750 g / lt a 20° C
COULEUR	blanc ou coloré
ASPECT	pâte
ASPECT DU FILM	opaque
EFFET ESTHÉTIQUE	enroulé extrémité fermée
VISCOSITÉ	60.000 – 80.000 m Pa.s
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR	μ 110
RENDEMENT	1,8 / 2,2 kg per m ² pour deux couches
CONDITIONNEMENT	Seau de 25 kg
STOCKAGE	18 mois en paquets entiers, loin des sources de chaleur, gel et humidité
TOXICITÉ	voir la fiche de données de sécurité

ATTENTION

Les informations, les prescriptions et les indications ci-dessus sont le résultat de nos meilleures connaissances techniques et applicatives; néanmoins, ils doivent être considérés comme purement indicatifs. Il appartient donc à l'utilisateur de vérifier, en assumant l'entière responsabilité, la compatibilité des produits avec l'usage prévu, puisqu'il n'est pas possible d'intervenir directement sur les conditions des chantiers et les modalités d'exécution des travaux. À cet égard, nous recommandons un test préventif afin de vérifier l'adéquation du produit à l'usage prévu.



Distribué par **Buffamaroc SARL**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com