



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 335014

STUCCO COC 747

Stuc naturel en pâte à base de poudre de marbre respirant pour intérieur

CARACTÉRISTIQUES

STUCCO COC 747 est un stuc naturel prêt en pâte, fin, blanc, respirant, à effet satin, à base de poudre de marbre, charges micronisées et d'additifs spécifiques, pour intérieur. Grâce à son pouvoir d'adhérence au substrat, il peut être utilisé sur murs et plafonds, à la fois nouveaux et anciens, également déjà peint. Il a une grande facilité d'application.

A l'intérieur, si vous le souhaitez, vous pouvez le peindre ou le laisser à l'état naturel, avec un effet de marbre.

UTILISATIONS

STUCCO COC 747 est utilisé comme fond de base sur des supports à la fois nouveaux et anciens, lisses ou rugueux, murs ou plafond, avant d'être peint éventuellement avec peinture à eau ou produits de notre Linea Contrasti, la ligne de produits de contrastes. Est idéal sur notre **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO COC AS**, etc..

Il est également adapté sur les surfaces déjà peintes, à condition qu'elles soient solides et compactes.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le fond est propre et exempt de poussière, huile, graisse, peinture, pièces écaillées et substances de séparation. Tout excédent de la l'arrière-plan sera supprimé et égalisé avant l'application du **STUCCO COC 747**. Dans le cas des applications sur des substrats déjà peint, Assurez-vous que les supports sont compactes, stable et parfaitement ancrés.

Humidifiez la surface avant l'application seulement si nécessaire.

MODE D'APPLICATION

Après avoir bien remanié le produit, appliquez une première couche de **STUCCO COC 747** lisser avec une spatule lisse en acier inoxydable. Laissez sécher pendant environ 8-10 heures puis appliquez une deuxième couche toujours avec une spatule acier inoxydable lisse, pour obtenir une finition lisse. Pour une finition peinture décorative respirant, appliquez notre **CALCITE FIORE, RISANAVITA AI SILICATI, RISANAVITA AI SILOSSANI** sur **STUCCO COC 747**, après l'application de leurs primer respirant relatifs. Pour avoir un effet de couleur homogène avec d'autres peintures aqueuses plus traditionnelles, appliquez notre **BORA, BORA SUPER, GIOIA CASA, KETTY PAINT, PAINT SI, TOP COLOR**, etc., après l'application du primer **PRESTO**.

AVERTISSEMENTS

- **STUCCO COC 747** doit être utilisé tel que, sans l'addition de matières étrangers.
- Il est recommandé d'utiliser une main-d'œuvre spécialisé.
- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 °C et au-dessus de 35 °C.
- Ne pas appliquer avec une humidité relative inférieure 35% et supérieur à 85%.
- Évitez d'appliquer à vent fort ou à lumière du soleil.
- Gardez le seau, bien que déjà partiellement utilisé, avec le bouchon bien fermé et dans des endroits frais et secs.

SPECIFICATIONS

Application, pour substrats intérieurs, de stuc naturel prêt en pâte, fin, de couleur blanche, respirant, à effet satiné, à base de poudre de marbre, charges micronisées et d'additifs spécifiques, indiqué pour supports nouveaux et anciens également déjà peints, lisses et rugueux, murs ou plafonds, idéal sur **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO COC AS**, etc.. **BUFFA**, à appliquer en deux couches avec une spatule plate en acier inoxydable, avec une consommation moyenne en fonction de l'utilisation, type **STUCCO COC 747 BUFFA**.

DONNES TECHNIQUES

DILUTION	Prêt à l'emploi
ASPECT	Pâte
COMPOSITION	-Poudre de marbre -charges micronisées -aditifs spécifiques
SECHAGE	6 ~ 8 h environ à 23° C.
INTERVAL DE PONÇAGE	minimum 12 heures.
REVETEMENT APRES	24 – 48 heures.
RENDEMENT	En fonction
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	Pot de 5 - 20 kg
STOCKAGE	12 mois, à conserver en conditionnement fermé, à l'abri de source de chaleur, gel et humidité
TOXICITE	Évitez le contact direct avec la peau et les yeux; éventuellement, laver abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin

Ces temps sont calculés à 22°C, ils peuvent changer en fonction de la température. Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.