



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 078015

STUCCO COC NX

Stuc minéral pré mélange à base de poudre de marbre respirant pour intérieur et extérieur

CARACTERISTIQUES

Le **STUCCO COC NX** est un stuc pré mélangé minéral, de couleur blanche, superfin, respirant, de grands avantages, de qualité supérieure, à base de poudre de marbre, liants hydrauliques et additifs spécifiques, adapté pour intérieur et extérieur. Grâce à son adhérence élevée au support, il est utilisable sur murs et plafonds, aussi bien anciens que nouveaux même déjà peints et sur placoplatre; avec une extrême facilité d'application.

A l'intérieur, on peut appliquer une peinture au choix ou le laisser à l'état naturel avec effet marbre; s'il est appliqué à l'extérieur, il est conseillé de le protéger avec une peinture respirante adéquate.

DOMAINES D'APPLICATION

Le **STUCCO COC NX** est utilisé comme fond sur supports anciens ou nouveaux, lisse ou rugueux, murs et plafonds, avant d'être peints avec des peintures à base d'eau ou éventuellement des produits de contrastes de ligne. Il est idéal sur notre **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIORIEMPITIVA, STUCCO COC NX AS**, etc.. Adapté même sur placoplatre et surfaces déjà peintes.

PREPARATION DU SUPPORT

S'assurer que le fond est propre, exempt de poussière, huile, graisse, vernis et toute substance de séparation. Supprimer éventuellement les bavures et les taches du fond avant l'application du **STUCCO COC NX**. Dans le cas d'une application sur un support déjà peint, s'assurer que celui-ci soit compacte, stable et parfaitement ancré.

Humidifier le support avant application, seulement si nécessaire.

MODE D'APPLICATION

Pour le mélange avec un malaxeur électrique à basse vitesse, ajouter 9.5 litres d'eau propre pour chaque sac de 20 kg. Le temps de mélange ne doit pas dépasser les 5 mn. Faire reposer le produit pendant 10 mn environ avant utilisation. Puis procéder à l'aide d'une taloche en acier **inox** à l'application de deux couches: la première à raser légèrement, et après environ 30 à 60 mn, appliquer la deuxième couche.

Enfin lisser jusqu'à obtenir une surface lisse et homogène. Pour une finition respirante et décorative, appliquer notre **CALCITE FIORE, RISANATIVA SILICATI RISANATIVA SOLOSSANI** sur **STUCCO COC NX AS**, après application du primer respirant relatif.

AVERTISSEMENT

- Le **STUCCO COC NX** doit être utilisé tel que, sans ajout d'autre matériaux.
- Le temps du travail varie selon la température, toutefois le **STUCCO COC NX** devra être appliqué dans les 2 heures suivant le mélange.
- Il est conseillé de l'appliquer par une main d'oeuvre spécialisée.
- Ne pas appliquer à température inférieure à 5°C et Supérieure à 35°C
- Ne pas appliquer à une humidité relative inférieure à 35% et > à 80%
- Evitez l'application en présence de forte chaleur, vent fort, menace de pluie ou pluie.

SPECIFICATIONS

Application pour surface intérieur et extérieur, stuc minéral pré mélangé, de couleur blanche, superfin, respirant, de grands avantages, de qualité supérieur, à base de poudre de marbre, liants hydrauliques et additifs spécifiques. Adapté pour supports nouveaux on anciens bruts on déjà peints, lisses ou rugueux, pour murs ou plafonds, également sur placoplâtre, idéale sur **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO COC NX AS, etc.. BUFFA**, à appliquer en deux couches avec une taloches lisse en acier inox, la consommation moyenne est de: 0,7 à 1,3 kg / m² en deux couches, type **STUCCO COC NX BUFFA**.

DONNES TECHNIQUES

DILUTION	46% environ
ASPECT	Poudre
COMPOSITION	- Poudre de marbre - liants hydrauliques - aditifs spécifiques
SECHAGE	6 ~ 8 h environ à 23° C.
INTERVAL DE PONÇAGE	minimum 12 heures.
REVETEMENT DE PROTECTION	24 – 48 heures.
RENDEMENT	0,7 à 1,3 kg / m ² en deux couches
COULEUR	blanc
CONDITIONNEMENT	sacs de 20kg
STOCKAGE	12 mois, à conserver en conditionnement intact, loin de source de chaleur, gel et humidité
TOXICITE	Évitez le contact direct avec la peau et les yeux; éventuellement, laver abondement avec de l'eau propre et consulter un médecin

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

Ces temps sont calculés à 22°C, ils peuvent changer en fonction de la température. Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Distribué par **Buffamaroc SARI**
27, Riad Anfa N° B26 - Casablanca
Tél.: 05 22 95 02 01
Fax: 05 22 94 04 26
www.buffamaroc.com