



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE  
CERTIFIEE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 041014

### STUCCO COC

Stuc minéral pré mélange à base de poudre de marbre respirant pour intérieur et extérieur

#### CARACTERISTIQUES

Le **STUCCO COC** est un stuc pré mélange minéral blanc, ultra-fin, respirant, de grands avantages à effet lisse, de qualité supérieure, fabriqué à partir de poudre de marbre, des liants hydrauliques et additifs spécifiques, adapté pour l'intérieur.

Il est appliqué sur des supports nouveaux, murs et plafonds, avant d'être finalement peint. Il dispose également d'une extrême facilité d'application.

Si vous le souhaitez, vous pouvez peindre ou le laisser à l'état naturel effet marbre lisse.

#### DOMAINES D'APPLICATION

Le **STUCCO COC** est utilisé comme arrière-plan / finition lisse précieuse sur nouveaux supports, lisse ou rugueuse, sur murs et plafonds, avant d'être finalement peint avec des peintures à l'eau ou nos produits Linea Contrasti. Et idéale sur notre **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO COC AS**, etc.

#### PREPARATION DU SUPPORT

S'assurez que le fond est propre, exempt de poussière, huile, graisse, verni et toute substance de séparation. Supprimer éventuellement les bavures et les taches du fond avant l'application du **STUCCO COC**.

Humidifiez le support avant application, seulement si nécessaire.

#### MODE D'APPLICATION

Pour le mélange avec un malaxeur électrique à basse vitesse, ajoutez 11 litres d'eau propre pour chaque sac de 20kg. Le temps de mélange ne doit pas dépasser les 5mn.

Faire reposer le produit pendant 10mn environ avant utilisation. Puis procéder à l'aide d'une taloche en acier inox à l'application de deux couches: la première à raser légèrement, et après environ 30 à 60mn, appliquez la deuxième couche en lissant jusqu'à obtenir une superficie lisse et homogène.

**STUCCO COC** à peine sec, après application du primer (apprêt) relative, procédez si vous le souhaitez à la peinture de la surface.

#### AVERTISSEMENT

- Le **STUCCO COC** doit être utilisé tel que, sans ajout d'autre matériaux.
- Le temps du travail varie selon la température, toutefois le **STUCCO COC** devra être appliqué dans les 2 heures suivant le mélange.
- Il est conseillé de l'appliquer par une main d'oeuvre spécialisée.
- Ne pas appliquer à température inférieure à 5°C et Supérieure à 35°C
- Ne pas appliquer à une humidité relative inférieure à 35% et > à 80%
- Evitez l'application en présence de forte chaleur, vent fort, menace de pluie ou pluie.

REV. 041014

## SPECIFICATIONS

Application pour surface intérieur, stuc minéral pré mélangé, de couleur blanche, superfin, respirant, de grands avantages, de qualité supérieur, à effet lisse, à base de poudre de marbre, liants hydrauliques et additifs spécifiques. Adapté pour supports nouveaux, lisses ou rugueux, pour murs ou plafonds, idéale sur **RASOX PLUS F, TRASPIROL PRIMAVERA, TONACHINO LIBECCIO, FINITURA LIBECCIO RIEMPITIVA, STUCCO COC NX AS, etc.. BUFFA**, à appliquer en deux couches avec une taloches lisse en acier inox, la consommation moyenne est de: 0,7 à 1,3 kg / m<sup>2</sup> en deux couches, type **STUCCO COC BUFFA**.

## DONNES TECHNIQUES

DILUTION	53% environ
ASPECT	Poudre
COMPOSITION	- Poudre de marbre - Liants hydrauliques - Aditifs spécifiques
SECHAGE	6 ~ 8 h environ à 23° C.
INTERVAL DE PONÇAGE	Minimum 12 heures.
REVETEMENT DE PROTECTION	24 – 48 heures.
RENDEMENT	0,7 à 1,3 kg / m <sup>2</sup> en deux couches
COULEUR	Blanc
CONDITIONNEMENT	Sacs de 20kg
STOCKAGE	12 mois, à conserver en conditionnement fermé, loin de source de chaleur, gel et humidité
TOXICITE	Évitez le contact direct avec la peau et les yeux; éventuellement, laver abondamment avec de l'eau propre et consulter un médecin.

Ces temps sont calculés à 22°C, ils peuvent changer en fonction de la température. Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.