



# FICHE TECHNIQUE

**BUFFA**  
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE  
CERTIFIÉE  
ISO 9001  
ISO 14001

qualité et technologie  
italienne

## SYSTÈMES INNOVANTS

Rev. 048015

### TRASPIROL M

Revêtement minéral décoratif respirant à épaisseur

#### CARACTERISTIQUES

**TRASPIROL M** est un revêtement pré mélangé minéral, respirant, décoratif, naturel à moyenne épaisseur à base de chaux et de liants hydrauliques. Il est adapté pour une application de qualité, pour l'extérieur et pour l'intérieur.

#### DOMAINES D'APPLICATION

**TRASPIROL M** est idéal pour obtenir une finition décorative fine à moyenne épaisseur avec effet sablé rustique. Applicable sur: **RASOX, RASOX PLUS, RASOX PLUS M, RASANTE LIBECCIO PLUS, CALCITE STABILITURA, CALCITE STABILITURA POROS, CALCITE STABILITURA FIBRO**, etc..

#### PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, exempt de vernis, poussière, et toute autre matière qui empêche l'adhérence, toutes les surfaces doivent être pré mouillées dans le cas d'un support absorbant, ou d'une température élevée, et ce avant toute application.

#### MODE D'APPLICATION

Pour obtenir un mélange qui garanti une parfaite réussite du travail, il est nécessaire que l'eau de gâchage soit propre, permettant un mélange fluide et homogène exempt de grumeaux.

Pour le mélange à la bétonnière ou avec mélangeur électrique à rotation réduite, ajouter environ 8,5L d'eau propre pour un sac de 25 kg.

Le temps de mélange du produit **TRASPIROL M** ne doit pas dépasser 5min. Laisser reposer le mélange pendant 10 minutes avant l'application, puis procéder à l'aide d'une taloche lisse en acier INOX en deux reprises. La première couche est appliquée légèrement. La seconde couche est à appliquer à l'aide d'une taloche lisse en acier INOX et finir avec une taloche en plastique.

#### AVERTISSEMENT

- **TRASPIROL M** doit être utilisé tel que, sans l'addition d'autres matières.
- N'est pas recommandé sur du plâtre.
- Il est recommandé l'application par une main d'oeuvre spécialisée.
- Il est recommandé de retirer le produit nécessaire en une seule fois
- Il est recommandé d'utiliser des couleurs claires, séparées par des bandeaux, et ne pas laisser les murs incomplets afin d'éviter les nuances de couleurs chromatiques.
- Ne pas humidifier la surface à traiter de la seconde passe, ou encore lorsque le produit est en prise.
- Il est recommandé l'application du **PEG 600** sur les murs en face ou à proximité de zones marines.
- Ne pas appliquer quand les murs sont exposés aux rayons du soleil, car l'ombre de l'échafaudage peut donner lieu à une différence de couleurs.
- Ne pas appliquer en présence de forte chaleur, vent et pluie.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C et supérieure à 35°C.
- Ne pas humidifier le mur pendant les 24H suivant l'application.
- Le temps de traitement varie en fonction de la température.
- Prêter plus d'attention quant à l'évolution de la température étant donné la nature minérale du **TRASPIROL M**, car il peut y avoir de nuances de couleur.
- Protéger la façade et les parties saillantes à l'aide des solins ou des gouttières.
- Si on désire un peu plus de couleur claire, il est conseillé de mettre deux couches de peinture transpirante, type **RISANAVITA AI SILICATI** o **RISANAVITA AI SILOSSANI**, de la couleur désirée sur le revêtement **TRASPIROL M** blanc après l'application du primer relatif.
- Sensible à l'humidité.

# FICHE TECHNIQUE



Rev. 048015

## SPECIFICATIONS

Application du revêtement pré mélangé minéral, respirant décoratif, naturel, à base de chaux et liant hydraulique, à moyenne épaisseur. Convient à la fois à l'extérieur qu'à l'intérieur à appliquer sur les enduits que **RASOX, RASOX PLUS, RASOX PLUS M, RASANTE LIBECCIO PLUS, CALCITE STABILITURA, CALCITE STABILITURA PROS, CALCITE STABILITURA FIBRO**, à appliquer à deux couches avec spatule lisse en acier inox et finir avec une taloche en plastic. La consommation moyenne est de 3,7/4,2 kg/m<sup>2</sup> en deux couches, type **TRASPIROL M BUFFA**.

## DONNEES TECHNIQUES

GRANULOMETRIE	Max 1,2 mm
EAU DE GACHAGE	31 % environ.
TEMPS DE PRISE	1 heure

Ces valeurs sont calculées à 22°C, elles peuvent varier en fonction de la température.

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

ASPECT	Poudre
COULEUR	Blanc ou coloré
CONDITIONNEMENT	Sac de 25KG
RENDEMENT	3,7/4,2kg/m <sup>2</sup> en 2 couches
STOCKAGE	12 mois dans des emballages fermés loin du gel, chaleur et humidité.

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectuées dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

## ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Siège Social: Via E. Romagna 50/L 41049 Sassuolo (MO) Italia  
Établissement: Via Auro Rocccone 2 91010 Vita (TP) Italia  
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560  
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com

Distribué par **Buffamaroc SARL**  
N°17, Angle Rue Larache et Bd Yacoub Mansour,  
Quartier Beauséjour – Casablanca  
Tél: +212 0522 94 42 57  
Fax: +212 0522 94 43 14  
www.buffamaroc.ma - info@buffamaroc.ma

PROFESSIONNELS DU BATIMENT