



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 038014

TRASPIROL SUPER FINE

Enduit minéral superfine respirant en poudre pour intérieur

CARACTERISTIQUES

TRASPIROL SUPER FINE est un enduit minéral de lissage, pré mélange, de haute respirabilité, pour intérieur, à base de chaux, poudre de marbre et additifs spécifiques.

DOMAINES D'APPLICATION

TRASPIROL SUPER FINE est utilisé à l'intérieur, en deux ou trois couches, comme enduit de finition superfine sur des enduits traditionnels ou pré-mélangé nouveaux.

PREPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, exempt de vernis, poussière, et toute autre matière qui empêche la bonne adhérence. Tout excédent du substrat doit être enlevé et aplati avant d'appliquer **TRASPIROL SUPER FINE**.

MODE D'APPLICATION

Pour obtenir un mélange qui garanti une parfaite réussite du travail, il est nécessaire que l'eau de gâchage soit propre, et respecte le bon dosage permettant un mélange fluide et homogène exempt de grumeaux.

Pour le mélange à la bétonnière ou avec mélangeur électrique à basse rotation, ajoutez environ 11L d'eau propre pour un sac de 22 kg.

Le temps de mélange du produit **TRASPIROL SUPER FINE** ne doit pas dépasser 5min. Laissez reposer le mélange pendant 10 minutes avant l'application, puis procédez à l'aide d'une taloche lisse en acier INOX à l'application de deux ou trois couches en fonction des caractéristiques du support. La première couche est à raser et bien tendre, la seconde e, en cas ou, la troisième, à finir frais sur frais, en lissant jusqu'à obtenir une surface lisse et homogène.

AVERTISSEMENT

- **TRASPIROL SUPER FINE** doit être utilisé tel que, sans l'addition d'autres matières.
- N'est pas recommandé sur du plâtre.
- Il est recommandé l'application par une main d'oeuvre spécialisée.
- Ne pas appliquer en présence de vent fort.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 7°C et supérieure à 30°C.
- Le temps d'application varie en fonction de la température. Toutefois **TRASPIROL SUPER FINE** doit être appliqué dans les 4 heures suivant le mélange.
- Appliquer la deuxième ou éventuellement la troisième couche du produit lorsque la précédente est encore en cours de prise (frais sur frais).

SPECIFICATIONS

Application d'enduit pré mélangé minéral, superfine, à haute respirabilité, pour intérieur, à base de chaux, poudre de marbre et additifs spécifiques, à mélanger seulement avec de l'eau propre, à appliquer en deux ou trois couches à l'aide d'une spatule lisse en acier inox sur mortiers traditionnels ou pré mélangés. La consommation moyenne est de 2,2 / 2,6 kg x m² x deux couches, type **TRASPIROL SUPER FINE BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

ASPECT	Poudre
GRANULOMETRIE	0,1 mm max
COULEUR	Blanc
EAU DE GACHAGE	50% environ
COMPOSITION	<ul style="list-style-type: none">- Chaux hydraulique en poudre- poudre de marbre- additifs spécifiques
DURCISSEMENT	6 ~ 12 heures environ à 23° C
RENDEMENT	2,2 / 2,6 kg x m ² x deux couches
CONDITIONNEMENT	Sac de 25KG
STOCKAGE	12 mois dans des emballages fermés loin du gel, chaleur et humidité.
TOXICITE	Evitez le contact direct avec la peau et les yeux; si nécessaire, laver à l'eau et consulter un spécialiste.

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.