



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIÉE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 180012

VITA BETON

Peinture de protection au quartz, pour béton armé apparent.

CARACTERISTIQUES

La **VITA BETON** est une peinture au quartz, pour protection des bétons armés apparents, anti-carbonatation, résistants aux agents chimiques et aux intempéries.

Et a, également, un haut pouvoir couvrant et est capable de colorer les surfaces de manière compacte et uniforme.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Assurez-vous que le support est sain, propre et exempt de poussière, d'huile, de graisse, de peinture et de traces d'agents de démoulage. Ensuite, appliquez une couche du primaire d'imprégnation de forte capacité de pénétration **VIDUEST**.

MODE D'APPLICATION

Diluez **VITA BETON** avec de l'eau propre jusqu'à 20%, puis appliquez en deux couches au pinceau, au rouleau ou au pistolet à 8-10 heures d'intervalle.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5 ° C ou supérieures à 30 ° C.
- Ne pas procéder à l'application lorsque le mur à traiter est exposé au soleil, l'ombre causé par l'échafaudage pourrait conduire à des différences de couleur.
- Ne pas appliquer à vent fort, pluie ou menace de la pluie et prêtez attention aux changements de température qui pourraient entraîner des changements possibles dans la tonalité des couleurs.

FICHE TECHNIQUE

REV. 180012



SPECIFICATIONS

Peinture au quartz pour protection des bétons armés apparents, anti-carbonatation, résistant aux agents chimiques et aux intempéries, d'un pouvoir couvrant élevé, à diluer seulement avec de l'eau, doit être appliqué en deux couches sur des surfaces déjà traitées avec **VIDUEST BUFFA**, à appliquer à l'aide d'une pinceau, au rouleau ou au pistolet, ayant une consommation de 0,20 / 0,30 lt x m² deux mains, type **VITA BETON BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

DILUTION	Avec de l'eau propre
COMPOSITION	Résine synthétique en émulsion
POIDS SPECIFIQUE	1550 ± 30 gl
VISCOSITE	thixotrope à 25 ° C
ASPECT DU FILM	Opaque
DURCISSEMENT	4 - 6 heures environ
RENDEMENT	0,20 / 0,30 lt x m ² x deux couches.
COULEUR	Colorée
CONDITIONNEMENT	Boîtes 4 x 4 lt; Seau 14 lt
STOCKAGE	18 mois si conservé dans des emballages fermés dans un endroit sec, à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.
TOXICITE	non-toxique et les outils sont lavés avec de l'eau

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.



Siège Social: Via E. Romagna 50/L. 41049 Sassuolo (MO) Italia
Établissement: Via Auro Rocccone 2 91010 Vita (TP) Italia
Tel. +39 0536.994218 - Fax. +39 0924.955560
info@bcigroup.it - www.bci-bautechnik.com

Distribué par **Buffamaroc SARL**
N°17, Angle Rue Larache et Bd Yacoub Mansour,
Quartier Beauséjour - Casablanca
Tél: +212 0522 94 42 57
Fax: +212 0522 94 43 14
www.buffamaroc.ma - info@buffamaroc.ma

PROFESSIONNELS DU BATIMENT