



FICHE TECHNIQUE

BUFFA
INDUSTRIE POUR LE BATIMENT

ENTREPRISE
CERTIFIEE
ISO 9001
ISO 14001

qualité et technologie
italienne

SYSTÈMES INNOVANTS

REV. 058015

VITA SPORT

Revêtement lisse pour terrains de sport

CARACTERISTIQUES

VITASPORT, est un revêtement pour terrains de sports: tennis, basket-ball, volley-ball, hand-ball, école d'athlétisme, etc.; à appliquer sur supports en ciment ou en asphalte, à l'intérieur ou à l'extérieur.

En un seul mélange, à base de résine acrylique à dispersion aqueuse et charges sélectionnées présentant une haute résistance aux agents atmosphériques, résistant à l'eau et autonettoyant. La formulation particulière permet au produit de résister aux attaques des moisissures, champignons et bactéries.

DOMAINES D'UTILISATION

Le **VITA SPORT**, compte tenu de ces caractéristiques, il convient comme revêtement protecteur des terrains de sport sur supports en asphalte ou en béton.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le fond sur lequel le **VITA SPORT** va être appliqué doit être exempt de graisse, huile, poussière, la partie non adhérente ou peu consistante à traiter avec le **BOND LT51** dilué à 30% en une seule couche.

MODALITE D'APPLICATION

Le **VITA SPORT** doit être dilué avec de l'eau propre. L'application est réalisée en deux couches intercalées de 24 heures, à l'aide d'une spatule en caoutchouc ou en acier à une proportion d'eau de gachâge de 30% pour la première couche et 20% pour la deuxième. Bien mélanger le produit avant l'utilisation, au moyen d'un agitateur à basse vitesse, en évitant la présence d'air. Protégez adéquatement la surface contre la pluie de manière à éviter le contact avec l'eau dans la première phase, après l'application de **VITA SPORT** pour ne pas compromettre l'adhérence et le résultat final.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas appliquer le **VITA SPORT** en cas de pluie, menace de pluie, forte chaleur ou vent fort.
- Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou humide.
- Ne pas appliquer à une température inférieure à -10 °C et supérieure à +35 °C.
- Ne pas appliquer le **VITA SPORT** sur des surfaces chaudes, il est préférable de reporter l'opération dans les heures où il fera frais dans la journée.
- Ne pas appliquer en cas d'une humidité (dans l'air) à 80%.
- Ne pas appliquer sur un support en contre pente de l'eau.

FICHE TECHNIQUE

REV. 058015



SPECIFICATIONS

Application d'un revêtement lisse à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et charges sélectionnées appropriés pour les terrains de tennis, le basket-ball, volley-ball, le handball, l'école d'athlétisme, etc., pour être appliqué en deux couches à la brosse, par pulvérisation ou au rouleau sur des surfaces en asphalte ou déjà revêtue de résine à l'intérieur et à l'extérieur, ayant une consommation en fonction du support, type **VITA Sport BUFFA**.

DONNEES TECHNIQUES

EAU DE GACHAGE	1ère couche à 30% 2ème couche à 20%
COMPOSITION	Résine acrylique en émulsion charges sélectionnés
POIDS SPECIFIQUE	1,5 kg / lt ± 0,1
VISCOSITE BROOKFIELD	41000 ±1000 cps
ASPECT DU FILM	Opaque
COULEUR	Blanc ou coloré
TEMPERATURE DE L4APPLICATION	+10/+35°C
TEMPS DE DURCISSEMENT	6 heures (A T 20°C; U.R. 40%)
POTENTIEL PIETON	24 heures
RENDEMENT	En fonction du support.
CONDITIONNEMENT	Pot de 25kg
STOCKAGE	12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri de sources de gel, humidité et chaleur

Les valeurs de cette fiche technique, se réfèrent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en oeuvre et les conditions atmosphériques.

ATTENTION

Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l'utilisateur du produit de vérifier la compatibilité du produit quant à l'utilisation à envisager. En effet, il est possible d'intervenir directement sur les conditions des sites et des moyens d'œuvres.